

Отчетность о результатах	
СЕМ „Ехтовіла“	Код: IMP-5.10/1 Редакция: 2 Дата: 10.04.2015 Страница 3/3
	Протокол испытаний № <u>23 - 17</u> от <u>02.06.2017 г.</u>

11. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ

Мягкий элемент – образец, размерами (500,0 x 500,0 x 40,0) мм, из пенополиуретана эластичного листового, марки EL - 2842.

12. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 12.1
 Результаты испытаний беспружинного мягкого элемента на остаточную деформацию,
 ГОСТ 19918.3-79, п. 4

Наименование, обозначение, номер образца	Величина нагрузки, даН	Время нагружения, час	h ₀ , мм	h ₁ , мм	h _{фр.} , мм	h _{р.} , мм	E _{ост.} , %	
							ГОСТ 19917-93	факт.
мягкий элемент								
1	70,0	72	40,0	37,3	-	-	не более 10,0	6,8

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отчетность о результатах	
СЕМ „Eхmobila“	Код: ГМР-5,10/1 Релакция: 2 Дата: 10.04.2015 Страница 2/3
Протокол испытаний № <u>23 - 17</u> от <u>02.06.2017 г.</u>	

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Заявка ІМ «Comarsini Grup» S.R.L., № 23 от 26.05.2017 г.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Определение показателя остаточной деформации беспружинного мягкого элемента – показателя безопасности по ГОСТ 19917-93, для целей сертификации.

3. ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ НА ИСПЫТАНИЯ

26.05.2017 г.

4. ДАТА НАЧАЛА ИСПЫТАНИЙ

29.05.2017 г.

5. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ИСПЫТАНИЙ

02.06.2017 г.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

- Температура окружающей среды (21-22 °С)
- Относительная влажность воздуха (68-69 %)

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Наименование изделий	Обозначение марки пенополиуретана эластичного	Количество изделий, шт.
1	Мягкий элемент беспружинный	EL - 2842	1



ИНТЕРФОМ

ТОВ «ІНТЕРФОМ»

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 14/07-2019

НА ПІНОПОЛІУРЕТАН ЕЛАСТИЧНИЙ

МАРКИ VE 5020

ТУ У 22.2-24593200-003:2014 із зм. №1

НОМЕР ПАРТІЇ: 19-07-14

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ БЛОКІВ: 08.07.2019

Найменування показників	Вимірювання проводилися згідно з	Вимоги	Фактичні показники
1. Зовнішній вигляд	ТУ У 22.2-24593200-03:2014 із зм. №1	Згідно з п. 4.5	Відповідає
2. Уявна щільність, кг/м ³ , в межах	ДСТУ ISO 845:2007	48,0-52,0	48,1
3. Напруження під час деформування стисканням, кПа, в межах	ДСТУ ISO 3386-1:2007	1,6-2,4	1,64
4. Залишкова деформація у разі стискання, %, не більше	ДСТУ ISO 1856:2008	3,0	2,18
5. Еластичність по відскоку, %, не менше	ДСТУ ISO 8307:2008	5,0	5,0
6. Видовження під час розривання, %, не менше	ДСТУ ISO 1798:2007	150,0	190,5
7. Опір розтягуванню, кПа, не менше	ДСТУ ISO 1798:2007	60,0	61,0

Висновок: пінополіуретан еластичний марки VE 5020 відповідає вимогам ТУ У 22.2-24593200-03:2014 із зм. №1



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ /
FORMULAR / Форма Nr. 303-
APROBAT DE MSMPS al RM /
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator
Centrul Național de Acreditare
Испытательный лабораторный центр
Национальным Аcreditационным
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2016
Acreditat în Sistemul Ministeru
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Минист
Социальной Защиты Республики Мо
Certificat nr. 2293 din 24.10.2016

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 2116

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 28. "

decembrie

a./z. 201

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea p
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализ

Poliuretan alveolar flexibil, utilizat pentru fabricarea mobilei

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) реглам
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарн

HG nr. 913 din 25.07.2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privir
pentru comercializarea produselor pentru construcții, GOST 16371-93, RNI

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, ст

ООО "ИНТЕРФОМ - ЗАПАД" – Ucraina

ООО ИНТЕРФОМ - Укр

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

ÎM "COMARSINI GRUP" SRL, Republica Moldova, mun. Chișinău, b

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) m

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, aviz sanitar nr. 3478 din 12.12.2017, declarații, contract nr. IF/CG/0

nr. IF/RȚ/12-12/2016 din 22.12.2016, raport a încercărilor de laborator nr. 64

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы иссле

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный

parametrii cercetați conform raportului de încercări nr. 6446 din 26.12.2018



Domeniu de utilizare / Область применения:

confecționarea mobilei

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необ
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: importul, plasarea pe

condițiile respectării legislației în vigoare a R.M. condițiilor de p
AVIZUL SANITAR

Отчетность о результатах	
СЕМ „Ехmobila”	Кол: IMP-5.10/1
	Редакция: 2
	Дата: 10.04.2015
	Страница 1/3
Протокол испытаний № <u>23 - 17</u> от <u>02.06.2017 г.</u>	

Испытательный Центр Мебели «ЕХМОВІЛА» S.R.L.

MD-2044, Республика Молдова,
 мун. Кишинэу, ул. М. Драган, 11
 тел./факс 0-22-47-22-77

«Утверждаю»
 И.О. зав. лабораторией
 С.Е.М «ЕХМОВІЛА» S.R.L.
 А. Кириллова
 «...»2017 г.



Протокол № 23 - 17
от 02.06.2017 г.

испытаний для целей сертификации
 мягкого элемента из пенополиуретана эластичного, марки EL - 2842