

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de inregistrare **OCpr-018 11 A1511-20**

Data emiterii:
27 aprilie 2020

Valabil pînă la:
31 decembrie 2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar amestec fr.5-20mm M300... M400, GOST 8267-93.
Fabricare în serie.

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 8267-93 p.p. 4.2.2 tab.1, 4.3.2 tab.2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab.6,
4.5 tab.7, 4.6, 4.7.1 tab.9, 4.7.2 tab.10, 4.8.1 tab.11; RNI 06-5.3.35 p.2.2.

PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM, rl. Strășeni, s.Gornoe,
tel./fax 0237 64-335

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600106746

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.28-1, 28-2 din 24.04.2020 eliberate de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;
Raport de încercări nr.1297-C din 10.03.2020 eliberat de LÎPA al ÎS CMAC,
certificat de acreditare nr. LÎ - 086 din 01.09.2016 pînă la 03.09.2020;
Raport de evaluare producție nr. 05 din 04.03.2020, eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
Raport de evaluare a conformității nr.05 din 24.04.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistem de certificare -2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare



Copie fidelă
Conducătorul CC

Oprea Elena

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copie de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr-018 11 A1512-20**



Data emiterii:
27 aprilie 2020

Valabil pînă la:
31 decembrie 2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar fr.20-40mm, 40-70mm M300... M400, GOST 8267-93.
Fabricare în serie.

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 8267-93 p.p. 4.2.2 tab.1, 4.3.2 tab.2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab.6,
4.5 tab.7, 4.6, 4.7.1 tab.9, 4.7.2 tab.10, 4.8.1 tab.11; RNI 06-5.3.35 p.2.2.

PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM, r-nul Strășeni, s.Gornoe,
tel/fax 0237 64-335

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600106746

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.28-1, 28-2 din 24.04.2020 eliberate de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;
Raport de încercări nr.1297-C din 10.03.2020 eliberat de LÎPA al ÎS CMAC,
certificat de acreditare nr. LÎ - 086 din 01.09.2016 pînă la 03.09.2020;
Raport de evaluare producție nr. 05 din 04.03.2020, eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
Raport de evaluare a conformității nr.05 din 24.04.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistem de certificare -2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare



Copie fidelă
Conducătorul CC

Oprea Elena

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copie de certificare de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr-018 11 A1513-20



Data emiterii:

27 aprilie 2020

Valabil până la:

31 decembrie 2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS TFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip din savură de la concasarea calcarului, SM GOST 31424:2011
(Materiale de construcție nemetalifere din savură rezultată din concasarea
rocilor tari la producerea pietrei sparte)
Fabricare în serie.

Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016; SM GOST 31424:2011 p.p. 4.1.6, 4.2.1.1, 4.2.1.2; 4.2.1.3;
RNI 06-5.3.35 p.2.2.

PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM, r-nul Strășeni, s.Gornoe,
tel./fax 0237 64-335

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600106746

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de încercări nr.26 din 24.04.2020 eliberat de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 până la 15.10.2020;
Raport de încercări nr.1297-C din 10.03.04.2020 eliberat de LÎPA al ÎS CMAC,
certificat de acreditare nr. LÎ - 086 din 01.09.2016 până la 03.09.2020;
Raport de evaluare producție nr. 05 din 04.03.2020, eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
Raport de evaluare a conformității nr.05 din 24.04.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sisteme de certificare -2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

/ Conducătorul organismului
de certificare



Copie fidelă
Conducătorul CC

Oprea Elena

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Produsele certificate de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



CÎ SRL "INMACOMPROIECT" or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 26 Data 24.04.2020	Cod: ПИ -5.10-1	
		Ediția: 5	
		Data: 25.08.16	
		Foi: 1/3	

RAPORT DE ÎNCERCĂRI privind încercările nisip

Pentru încercare a fost selectată proba de materiale de construcție nemetalofere din savură rezultată din concasarea rocilor tari „Cariera Micauți” SA, r-l Strasenii, s. Gornoe în corespundere cu cerințele SM GOST 31424: 2011.

Data primire mostrelor: 09.03.2020

Data începerii încercărilor: 16.03.2020

Data terminării încercărilor: 20.04.2020

Locul executării încercărilor: CÎ "Inmacomproiect"

Scopul – certificarea

Proba a fost prezentată în baza actului de prelevare a probelor nr.1547 din 03.03.2020. Probele sunt prelevate de către expertul OCpr „Inmacomproiect” SRL – E. Oprea.

Aparatele și utilaj pentru încercări:

Balanța electronică BS-15/30D1/3 CE. № 8.3-155/2019 din 22.08.19; Dulap SUP-4 CE 3.2.1-163/2018 din 16.05.18, Balanța de laborator AJ2000 CE № 8.3-152/2019 din 21.08.19, set de sită CE №№ set de sită CE №№ 8.1-315,311,310,309/2019 din 10.10.19, nr.8.1-275,280,283/2019 or 09,23.09.19, sita 0,05mm CE № 8.1-285/2019 din 23.09.19, Pres hidr.П-125 cert. etal. MD 10 3.2-1147/2019 din 20.11.2019, cilindre de concasare ПИБП № 22 din 18.04.19,

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba încercată.

Prezentul proces verbal poate fi multiplicat cu permisiunea Centrului de Încercări.

Cî SRL "INMACOMPROIECT" or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 26 Data 24.04.2020		Cod: ПИ -5.10-1
			Ediția: 5
			Data: 25.08.16
			Foi: 2/3



1 Caracteristica probei supuse încercării


Proba este selectată: Materiale de construcție nemetalofere din savură rezultată din concasarea rocilor tari

2 Condiții de încercare: temperatura aerului 20±2°C, umiditatea relativă a aerului 60±3%.

3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Materiale de construcție nemetalofere din savură rezultată din concasarea rocilor tari	1 Compoziția granulometrică: în sus. 10 mm în sus. 5 mm mai puțin 0,16 mm reziduu plin pe sită : № 2,5 № 1,25 № 0,63 № 0,315 № 0,16 Modul granulometric Grupa Clas	SM GOST 31424: 2011 pct. 4.1.6	GOST 8735-88 pct. 3	%	max. 2,0	0,100	±0,001	
					%	max. 12,0	11,8	±0,1	
					%	max. 15,0	14,7	±0,4	
					%	-	24,8	±0,2	
						-	38,0	±0,4	
						45-65	56,2	±0,7	
						-	71,7	±1,1	
						-	85,3	±0,8	
						de la 2,5 pînă la 3,0	2,76	±0,02	
						cu granulație mare	cu granulație mare		
						2	2		
					%	max. 10	9,85	±0,05	
					%	max. 2,0	0	±0,0	Metoda nu este acreditată

Cî SRL "INMACOMPROIECT" or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI			Cod: ПИ -5.10-1		
	№ 26 Data 24.04.2020			Ediția: 5		
				Data: 25.08.16		
				Foi: 3/3		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Materiale de construcție nemetalofere din savură rezultată din concasarea rocilor tari	4 Determinarea duriții	SM GOST 31424: 2011 pct. 4.2.1.2, GOST 8267-93 pct. 4.4.2 tab. 3	GOST 8269.0-97 pct. 4.8	%	de la 28 pînă la 35	22,8	±0,3	
		Determinarea marcii după rezistență la sfărîmare				min. 200	400		
		5 Determinarea conținutului de granule sfărîmîțate și forma lor	SM GOST 31424: 2011 pct. 4.2.1.3	GOST 8269.0-97 pct. 4.7	%	pînă la 35	27,5	±0,7	

Concluzie: Proba de materiale de construcție nemetalofere din savură rezultată din concasarea rocilor tari corespunde cerințelor SM GOST 31424: 2011. pct. 4.1.6, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3.

Nota 1: Incertitudinea extinsă, $P = 95\%$, cu coeficientul acoperire $k = 2$.

Nota 2: Italice - metode nu sunt acreditate

Adresele de expediere:
1 ex. - Cî ICSP "INMACOMPROIECT" S.R.L.
1 ex. - Beneficiarului
1 ex. - Organismului de certificare

Conducătorul Cî. *[Signature]*
Șef laborator ÎNCERCĂRI *[Signature]*
Inginer coordonator *[Signature]*
A. Belousova
A. Peșterean
S. Pogrebnicenco
raport 03.26.2020

CÎ SRL "INMACOMPROIECT" or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 28-1 Data 24.04.2020	Cod: ПИ -5.10-1
		Ediția: 5
		Data: 25.08.16
		Foi: 1/3



RAPORT DE ÎNCERCĂRI privind încercările pietriș

Pentru încercare a fost selectată proba de piatră spartă de calcar am.fr. 5-20 mm, fr. 20-40 mm ДСФ-1 „Cariera Micauți” SA, r-l Straseni, s. Gornoe în corespundere cu cerințele GOST 8267-93.

Data primire mostrelor: 09.03.2020

Data începerii încercărilor: 09.03.2020

Data terminării încercărilor: 23.04.2020

Locul executării încercărilor: CÎ "Inmacomproiect"

Scopul – certificarea

Proba a fost prezentată în baza actului de prelevare a probelor nr.1546 din 03.03.2020. Probele sunt prelevate de către expertul OCpr „Inmacomproiect” SRL – E. Oprea.

Aparatele și utilaj pentru încercări:

Balanța electronică BS-15/30D1/3 CE. № 8.3-155/2019 din 22.08.19; Dulap SUP-4 CE 3.2.1-163/2018 din 16.05.18, Balanța de laborator АД2000 CE № 8.3-152/2019 din 21.08.19, set de sită CE №№ set de sită CE №№ 8.1-315,311,310,309/2019 din 10.10.19, nr.8.1-275,280,283/2019 or 09.23.09.19, sita 0,05mm CE № 8.1-285/2019 din 23.09.19, Pres hidr.П-125 cert. etal. MD 10 3.2-1147/2019 din 20.11.2019, cilindre de concasare ПБП № 22 din 18.04.19, colandru cu rafturi ПБП № 30 din 25.04.19, congelator BD/BC -279 BVM CE nr. 3.2.1-310/2018 din 02.10.18; termometru TL-4 CE nr. 3.2.1-224/2015 din 21.10.2017, pres hidraulic MC-1000 серт. этал. № MD 10 3.2-1148/2019 din 20.11.2019

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba încercată.

Prezentul proces verbal poate fi multiplicat cu permisiunea Centrului de Încercări.

Cf SRL "INMACOMPROIECT" or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 28-1 Data 24.04.2020	Cod: ПИ -5.10-1
		Ediția: 5
		Data: 25.08.16
		Foi: 2/3



- 1 Caracteristica probei supuse încercării: Proba este selectată: piatră spartă de calcar am. fr. 5-20 mm, fr. 20-40 mm, ДСФ-1.
 2 Condiții de încercare: temperatura aerului 20±2°C, umiditatea relativă a aerului 60±3%.
 3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28-1/1	Piatră spartă de calcar fr. 5-20 mm ДСФ-1	1 Determinarea granulozității 1,25 D -25 mm D - 20 mm 0,5 (d+D) -12,5 mm d - 5mm	GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab. 1	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	%	max. 0,5 max. 10,0 30-60(80) 90-100	0,45 9,80 68,1 97,9	±0,01 ±0,05 ±0,5 ±1,0	
		2 Determinarea conținutului de granule de roca slabă	GOST 8267-93 pct. 4.5 tab. 7	GOST 8269.0-97 pct. 4.9	%	max. 10	7,80	±0,25	
		3 Determinarea conținutului de argilă în bulgări	GOST 8267-93 pct. 4.7.2 tab. 10	GOST 8269.0-97 pct. 4.6	%	max. 0,25	0	±0,02	Metoda nu este acreditată
		4 Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase	GOST 8267-93 pct. 4.7 tab. 9	GOST 8269.0-97 pct. 4.5	%	max. 2,0	0,70	±0,01	
		5 Determinarea conținutului de granule sfărâmate și forma lor	GOST 8267-93 pct. 4.3.2 tab. 2	GOST 8269.0-97 pct. 4.7	%	de la 25 până la 35	30,5	±0,8	
		Grupa				4	4		
		6 Determinarea durității Determinarea marcii după rezistență la sfărâmare	GOST 8267-93 pct. 4.4.2 tab. 3	GOST 8269.0-97 pct. 4.8	%	de la 19 până la 24 marca 400	20,4 marca 400	±0,3	

CÎ SRL "INMACOMPROIECT" or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 28-2 Data 24.04.2020	Cod: ПИ -5.10-1
		Ediția: 5
		Data: 25.08.16
		Foi:1/4



RAPORT DE ÎNCERCĂRI privind încercările pietriș

Pentru încercare a fost selectată proba de piatră spartă de calcar fr. 5-20 mm, fr. 20-40 mm, 40-70 mm ДСУ-2 „Cariera Micauți” SA, r-l Straseni, s. Gornoe în corespundere cu cerințele GOST 8267-93.

Data primire mostrelor: 09.03.2020

Data începerii încercărilor: 09.03.2020

Data terminării încercărilor: 23.04.2020

Locul executării încercărilor: CÎ "Inmacomproiect"

Scopul – certificarea

Proba a fost prezentată în baza actului de prelevare a probelor nr.1546 din 03.03.2020. Probele sunt prelevate de către expertul OCpr „Inmacomproiect” SRL – E. Oprea.

Aparatele și utilaj pentru încercări:

Balanța electronică BS-15/30D1/3 CE. № 8.3-155/2019 din 22.08.19; Dulap SUP-4 CE 3.2.1-163/2018 din 16.05.18, Balanța de laborator АД2000 CE № 8.3-152/2019 din 21.08.19, set de sită CE №№ set de sită CE №№ 8.1-315,311,310,309/2019 din 10.10.19, nr.8.1-275,280,283/2019 or 09.23.09.19, sita 0,05mm CE № 8.1-285/2019 din 23.09.19, Pres hidr.П-125 cert. etal. MD 10 3.2-1147/2019 din 20.11.2019, cilindre de concasare ПВП № 22 din 18.04.19, colandru cu rafturi ПВП № 30 din 25.04.19, congelator BD/BC -279 BVM CE nr. 3.2.1-310/2018 din 02.10.18; termometru TL-4 CE nr. 3.2.1-224/2015 din 21.10.2017, pres hidravlic MC-1000 cert. etal. № MD 10 3.2-1148/2019 din 20.11.2019

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba încercată.

Prezentul proces verbal poate fi multiplicat cu permisiunea Centrului de Încercări.



Cî SRL "INMACOMPROIECT"	RAPORT DE ÎNCERCĂRI	Cod: ПИ -5.10-1
or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,	№ 28-2 Data 24.04.2020	Ediția: 5
tel 52-20-25		Data: 25.08.16
		Foi: 2/4

1 Caracteristica probei supuse încercării:

Proba este selectată: piatră spartă de calcar sm. fr. 5-20 mm, fr. 20-40 mm, 40-70 mm ДСУ-2

2 Condiții de încercare: temperatura aerului $20 \pm 2^\circ\text{C}$, umiditatea relativă a aerului $60 \pm 3\%$.

3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28-2/1	Piatră spartă de calcar fr. 5-20 mm ДСУ-2	1 Determinarea granulozității 1,25 D-25 mm D-20 mm 0,5 (d+D) -12,5 mm d-5mm	GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab. 1	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	%	max. 0,5 max. 10,0 30-60(80) 90-100	0,30 9,90 75,9 98,0	$\pm 0,01$ $\pm 0,05$ $\pm 0,6$ $\pm 1,0$	
		2 Determinarea conținutului de granule de roca slabă	GOST 8267-93 pct. 4.5 tab. 7	GOST 8269.0-97 pct. 4.9	%	max. 10	5,4	$\pm 0,1$	
		3 Determinarea conținutului de argilă în bulgări	GOST 8267-93 pct. 4.7.2 tab. 10	GOST 8269.0-97 pct. 4.6	%	max. 0,25	0	$\pm 0,00$	Metoda nu este acreditată
		4 Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase	GOST 8267-93 pct. 4.7 tab. 9	GOST 8269.0-97 pct. 4.5	%	max. 2,0	1,80	$\pm 0,03$	
		5 Determinarea conținutului de granule sfărâmate și forma lor	GOST 8267-93 pct. 4.3.2 tab. 2	GOST 8269.0-97 pct. 4.7	%	De la 25 până la 35	29,7	$\pm 0,8$	
		Grupa				4	4		
		6 Determinarea durității	GOST 8267-93 pct. 4.4.2 tab. 3	GOST 8269.0-97 pct. 4.8	%	de la 19 până la 24 marca 400	20,2	$\pm 0,3$	
		7 Conținutul de impurități dăunătoare	GOST 8267-93 pct. 4.8.1 tab. 11	GOST 8269.0-97 pct. 4.23	%	max. 5	0,72	$\pm 0,01$	
		Pierderea masei							

Cî SRL "INMACOMPROIECT" or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI		Cod: ПИ -5.10-1	
	№ 28-2 Data 24.04.2020		Ediția: 5	
			Data: 25.08.16	
			Foi: 3/4	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28-2/2	Piatră spartă de calcar fr. 20-40 mm DCY-2	1 Determinarea granulozității 1,25 D-50 mm D-40 mm 0,5 (d+D)-30 mm d-20mm	GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab. 1	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	%	max. 0,5 max. 10,0 30-60(80) 90-100	0 5,4 57,5 99,2		
		2 Determinarea conținutului de argilă în bulgări	GOST 8267-93 pct. 4.7.2 tab. 10	GOST 8269.0-97 pct. 4.6	%	max. 0,5	0		Metoda nu este acreditată
		3 Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase	GOST 8267-93 pct. 4.7 tab. 9	GOST 8269.0-97 pct. 4.5	%	max. 3,0	0,6		
		4 Determinarea conținutului de granule sfărâmate și forma lor	GOST 8267-93 pct. 4.3.2 tab. 2	GOST 8269.0-97 pct. 4.7	%	De la 15 până la 25	21,0		
		Grupa				3	3		
		5 Determinarea durității Determinarea marcii după rezistență la sfărâmare	GOST 8267-93 pct. 4.4.2 tab. 3	GOST 8269.0-97 pct. 4.8	%	de la 19 până la 24 marca 400	22,0 marca 400		
28-2/3	Piatră spartă de calcar fr. 40-70 mm DCY-2	1 Determinarea granulozității 1,25 D-87,5 mm D-70 mm 0,5 (d+D)-55 mm d-40mm	GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab. 1	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	%	max. 0,5 max. 10,0 30-60(80) 90-100	0 9,8 75,5 99,0		
		2 Rezistența la uzură Pierderea masei după încercări	GOST 8267-93 pct. 4.4.3 tab. 6	GOST 8269.0-97 pct. 4.10	%	U2 De la 2,5 până la 3,5 încl.	U2 28,7	±0,4	

