

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 24

28 februarie 2023

DENUMIREA PRODUCTIEI - Materie prime

NUMĂRUL DE MOSTRE - 1

PREZENTATOR - SRL “Attributum”

Denumirea parametrilor și unitatea de măsură	Valorile depistate	Valorile conform GOST 15525-2004 (tompac marca JI90)	DN a metodei de încercări
Zinc (Zn), %	9,67	rămasă	absorbție atomică
Cupru (Cu), %	91,0	88-91	absorbție atomică

Notă: Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra încercată.
Multiplicarea raportului de încercări este admisă cu acordul laboratorului

Concluzie: Proba propusă spre analiză după compoziția chimică este aliajul tompac marca JI90.



Șef ILAS:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Tatiana Mitina".

Tatiana Mitina