

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 172 - 22C « 31 » martie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură cu desen imprimat (stele, bufnițe), din 100% bumbac, legătura pânză, lățimea 150cm, art. 262, pentru lenjerie de pat și articole de pat.*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 31307-2005 pct. 4.1.2 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct. 4.20 GOST 29298-2005 pct. 4.2.3 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 4 90-95°C</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• „ <u>transpirației</u> ” - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27-83	3	4
2	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 31307-2005 pct. 4.1.5 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct. 4.20 GOST 30386-95	GOST 25617-83 pct. 17	75	12,1
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 31307-2005 pct. 4.1.9 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM 236:2004 pct. 5.2.3	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	- 5,0 - 5,0	- 2,5 - 2,5
4	Higroscopicitate, %, min	GOST 31307-2005 pct. 4.1.3 SM 235:2004 pct. 4.2.2	GOST 3816-81	15	15,2
5	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct. 4.20	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100	375
6	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 31307-2005 pct. 4.1.1 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct. 4.20 GOST 29298-2005 pct. 4.2.11 Tab. 4	SM EN ISO 13934-1:2016	294 196	589 322
7	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
8	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	140,9

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **172 - 22C**
« 31 » martie 2022

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



APROB
Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2022

La încercări s-au prezentat mostrele Țesătură cu desen imprimat (stele, bufnițe), din 100% bumbac, legătura pânză, lățimea 150cm, art. 262, pentru lenjerie de pat și articole de pat.

Solicitant „POPOZOGLO R.A.” ÎI, UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13

Producător ООО «Отделочная Фабрика «Прогресс»» Federația Rusă

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 29.03.2022

Data începerii încercării 29.03.2022

Data sfârșitului încercării 31.03.2022

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

și prezentate pe baza raportului Nr. M-8737-20 din 28.03.2022

și programului Nr. M-8737-20 din 29.03.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 31307-2005 „Бельё постельное. ОТУ”, SM 235:2004 „Lenjerie de pat.

Condiții tehnice generale”, SM 236:2004 „Articole matlasate. Condiții tehnice generale”,

SM STB 753:2008 „Perne. Condiții generale”, GOST 30386-95 „Материалы текстильные.

Предельно-допустимые концентрации свободного формальдегида”, GOST 29298-2005 „Ткани

хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”, RT „Denumirea, marcarea compoziției

fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

