

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: pielartairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	SUPLIMENT LA RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>553-20C</u> de la « 06» octombrie 2020 <u>«23» noiembrie 2020</u>	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag.1/ 2



APROB.
Director CAÎ «Pielart - AIRIN» SRL
Svet I.
« 23 » noiembrie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Țesătură din bumbac, vopsită, legătura diagonală,
art. 31-11/26/150ZS, pentru îmbrăcăminte, lățimea 150 cm, sigiliu nr. 0002763;
№2 - Țesătură din bumbac, albită, legătura pînză, art. 16-01/37/160, pentru îmbrăcăminte,
lățimea 160 cm. sigiliu 0002764;
№3 - Țesătură din bumbac, vopsită, legătura pînză, art. 16-01/32/147S, pentru îmbrăcăminte,
lățimea 147 cm, sigiliu 0002765.

Solicitant S.R.L. „Nalad-Ca-Comerț”, str.Lermontov M,130, or.Rîșcani, RM

Producător ЗАО «Тупомекс», or. Tiraspol

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 150x50cm

Data primirii mostrelor 30.09.2020

Data începerii încercării 01.10.2020

Mostrele prelevate de către expertul OCP din cadrul ÎS CMAC

și prezentate pe baza actului Nr. 2708-P din 30.09.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la metode de încercări Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru
determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07)
SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe
eșantioane mici»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: pielartairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	SUPLEMENT LA RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 553-20C de la « 06» octombrie 2020 «23» noiembrie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor №1 - Țesătură din bumbac, vopsită, legătura diagonală,

art. 31-11/26/150ZS, pentru îmbrăcăminte, lățimea 150 cm, sigiliu nr. 0002763;

№2 - Țesătură din bumbac, albită, legătura pînză, art. 16-01/37/160, pentru îmbrăcăminte,
lățimea 160 cm, sigiliu 0002764;

№3 - Țesătură din bumbac, vopsită, legătura pînză, art. 16-01/32/147S, pentru îmbrăcăminte,
lățimea 147 cm, sigiliu 0002765.

	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto 1.1
1.1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	De facto	100
2.1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	De facto	100
2.2	Densitatea superficială, g/m ² , min	De facto	SM SR EN 12127	De facto	181,7
3.1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	De facto	100
3.2	Densitatea superficială, g/m ² , min	De facto	SM SR EN 12127	De facto	187,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	