

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 3 - 24 « 09 » ianuarie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB
 Director «LabTest - Airin» SRL
 Ștef I.
 « 09 » ianuarie 2024

La încercări s-au prezentat mostrele *Ciorapi pentru bărbați „CHEVRON”,
 80% bumbac, 20% fire sintetice*

Solicitant *SRL „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *03.01.2024*

Data începerii încercării *03.01.2024*

Data sfârșitului încercării *09.01.2024*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-3-24 din 03.01.2024*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

DN la produse *RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile”
 (din 23.04.2007)*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - PES - elastan	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	70,0 24,5 5,5
2	Densitatea superficială, g/m ² : - zona de bază - zona călcâiului - zona degetelor	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	234,1 269,8 256,1

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	<i>Stolearenco S.</i>