

Produkt-Information
MODEM- SILIKON FASSADENFARBE

Nota informativă despre produs
VOPSEA PENTRU FAȚADE MODIFICATĂ CU SILICON
SILIKON FASSADENFARBE



Superlavabilă

Rezistență înaltă la intemperii

Rezistență la uzură prin frecare

Adezivitate sporită

Putere înaltă de acoperire

Pentru lucrări la interior și exterior

Aplicare:	Pensulă rulou pulverizator
Culoarea:	albă
Compoziție:	adaosuri de silicon, dispersie acrilică, pigment, material de umplutură, aditivi funcționali, apă. Concentrația limită admisibilă a compușilor organici volatili (COV) în acest produs pentru UE (cat. A/a) 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.
Destinație:	Pentru vopsitul sistemelor de termoizolare a fațadelor, tencuiei de ciment și var, refacerea prin vopsire a acoperirilor existente, crearea unor acoperiri rezistente la umiditate în interiorul încăperilor.
Proprietăți:	Superlavabilă. Rezistență înaltă la intemperii. Adezivitate excelentă. Putere bună de acoperire. Pentru lucrări la interior și exterior.
Pregătirea suprafeței:	Suprafața se va curăța de vopseaua cojită existentă, praf, murdărie, cretă, grăsime și var. Fisurile și denivelările se vor amorsa cu chit pentru fațade. Suprafețele proaspăt tencuite din ciment și nisip se vor vopsi peste 3-4 săptămâni. Suprafețele tencuite și puternic absorbante se vor trata cu grund de profunzime pe bază de dispersie apoasă MODEM TIEFGRUND .
Punerea în operă:	Înainte de utilizare, vopseaua se va amesteca minuțios. Se aplică pe suprafața uscată în două straturi, cu pensula, ruloul sau pulverizatorul (inclusiv prin metoda pulverizării sub vid). Primul strat se aplică cu vopsea diluată cu apă în proporție de cel mult 10 la sută din masa totală. Timpul de uscare până la aplicarea celui de-al doilea strat – 6-8 ore. Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C și

umiditatea relativă a aerului sub 80%. Nu se admite aplicarea vopselei sub acțiunea directă a razelor solare, pe timp de vânt puternic sau căderi de precipitații. Suprafețele vopsite trebuie să fie protejate de acțiunea precipitațiilor până la uscarea lor completă cel puțin 24 de ore. Pentru tonarea vopselei se vor utiliza paste apoase și universale cu pigmenți.

Nuanțare: Este posibilă nuanțarea cu coloranți fotostabili **MODEM Vollton und Abtonfarbe**, cu pigmenți universali sau la un utilaj specializat pentru tonarea vopselelor.

Curățarea sculelor: După utilizare se vor spăla imediat cu apă.

Depozitare: A se păstra în ambalajul producătorului închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. Nu se admite înghețarea vopselei și păstrarea în stare diluată.

Termen de păstrare cu garanție: 18 luni de la data fabricației.

Mod de ambalare: 1,5 kg, 3 kg, 7 kg, 14 kg

Consum: 1 litru la 7-10 m² pentru acoperire într-un strat, în funcție de puterea de absorbție a suprafeței. Pentru un calcul mai exact a consumului se face un vopsit de probă.

Timp de uscare: 1-2 ore la temperatura de +20°C și umiditatea relativă a aerului 65%. Scăderea temperaturii și sporirea umidității măresc durata de uscare.

Măsuri de precauție: La manipularea produsului se vor respecta regulile obișnuite de tehnică a securității. În timpul și după încheierea lucrărilor, încăperea se va aerisi, evitându-se inhalarea vaporilor la pulverizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de nimerire în ochi, imediat se va spăla cu apă curată. A nu se arunca în sistemul de canalizare, în bazine de apă sau pe sol.

Densitate: 1,57 g/m³

Datele și recomandările prezentate se bazează pe experiența și cunoștințele noastre, acumulate pe parcursul mai multor ani și corespund aplicării echipamentelor și tehnologiilor de ultimă oră, dar nu constituie o garanție absolută pentru fiecare caz concret, deoarece rezultatul final este în funcție de calitatea suprafeței, tratării ei și aplicării produsului.

MODEM SRL