

ТОВ «СП ЮКОЙЛ». Завод технічних олів.
Україна, 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул. Пулюя Івана, будинок 48-А
Телефон приймальні: +38 (0612) 65 46 81
Телефон ВТК: +38 (061) 222 80 25
ЄДРПОУ 31852954



YUKO-є зареєстрованою торговою маркою ТОВ "СП ЮКОЙЛ"

Випробувальна лабораторія ТОВ «СП ЮКОЙЛ» атестована на проведення вимірювань показників якості нафтопродуктів, технічних рідин та мастильних матеріалів. Свідоцтво про визнання технічної компетентності № АВ 43-25 від 22.11.2022р. видане ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ», чинне до 16.11.2024 р

Паспорт якості фасованої продукції №04100.01.01.1 Олива YUKO MASTER SYNT 4T 10W-30

Виробник: ТОВ «СП ЮКОЙЛ» за ТУ У 19.2-31852954-064:2014
Розфасовано: ТОВ «СП ЮКОЙЛ» за ТУ У 23.2-31852954-027:2006
Клас в'язкості: **SAE 10W-30**
Клас експлуатаційних властивостей: API SL/CF, JASO MA2



Дата виготовлення: Січень 2024р.
Тара: канистра 1л ПЕ; об'єм партії 2 016 шт.
Номер партії: 04100.25.01.24.01.

Ф.5 СТ014

Назва показника	Вимоги НД	Фактично	Метод випробувань
Густина при 20°C, кг/м ³ , не більше	900	873,1	ГОСТ 3900 або ASTM D1298
В'язкість кінематична при температурі 100°C, мм ² /с	9,3 - 12,5	11,53	ДСТУ ГОСТ 33 або ASTM D445
Індекс в'язкості, не менше	130	138	ДСТУ ГОСТ 25371 або ASTM D2270
Температура спалаху, визначена у відкритому тиглі, °C, не нижче	200	216	ДСТУ ГОСТ 4333 або ASTM D92
Температура застигання, °C, не вище	- 32	- 37	ГОСТ 20287 або ASTM D97
Масова частка механічних домішок, %, не більше	0,025	0,023	ГОСТ 6370
Масова частка води, %, не більше	Сліди	Сліди	ГОСТ 2477 або ASTM D95
Колір на колориметрі ЦНТ, одиниць ЦНТ, не більше	3,5	1,0	ГОСТ 20284 з доп. 6.3 ТУ або ASTM D1500
Лужне число, мг КОН/г, не менше	5,5	6,03	ДСТУ 5094 або ГОСТ 11362 або ASTM D4739 або ASTM D2896
Масова частка активних елементів, %, не менше			ГОСТ 13538 або ASTM D6481 або ASTM D6443 або ASTM D4927
- кальцію	0,200	0,222	
- цинку	0,08	0,088	
Зольність сульфатна, %, не більше	1,2	0,89	ДСТУ ГОСТ 12417 або ASTM D874
В'язкість динамічна, мПа·с при температурі мінус 25°C, не більше	7 000	6 589	ДСТУ 8349 або ASTM D5293

Паспорт якості дійсний тільки за наявності печатки.

Висновок: якість продукції відповідає вимогам нормативної документації

Гарантійний термін зберігання - 5 років

М. П.

Начальник ВТК

Анна ЛАРЧЕНКО