TASTA

Товариство з обмеженою відповідальністю

ТАСТА-ЛІСКІ ТРУБОДЕТАЛЬ

02081, Київ, вул. Здолбунівська, буд. 9Б, оф. 136

ПАСПОРТ № 8591 від 30.08.2023 р.

ЗАМОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМО-ІЗОЛ"

Видаткова накладна: № ЛВ-00000433 від 30 серпня 2023 р.

№ з/п	Найменування	НТД	Розмір	Кількість, шт	Матеріал		Механічні властивості металу					Хімічний склад								
					Марка сталі	Номер плавки	Межа плинності, МПа	Тимчасовий опір, МПа	Відносне подовження, %	Відносне звуження, %	Твердість, НВ	C, %	Si, %	Mn, %	P, %	S,%	Cr, %	Ni, %	Ti,%	Mo, %
1	Відвід 90°	EN 10253-2 typ A 3D	76,1*2,9 (W)	250	3пс	809182803	325	430	35											
2	Відвід 90°	Креслення 2300.001	88,9*3,2	250	P235TR1	131559-9	350	403	37			0,16	0,018	0,48	0,023	0,02	0,04	0,01	0,001	0,004
3	Відвід 90°	ДСТУ ГОСТ 17375	108*3,5	220	20	432	275	485	27		117	0,19	0,23	0,42	0,013	0,013				
4	Відвід 90°	ДСТУ ГОСТ 17375	108*3,5	30	20	55240	266	447	29	58	125	0,22	0,28	0,36	0,029	0,025	0,11			
5	Відвід 90°	ДСТУ EN 10253-2	133*4	250	P235TR2	1222821	315	485	30			0,18	0,23	0,47	0,01	0,007	0,13	0,23		
6	Відвід 90°	Креслення 2300.002	159*4,5	250	P235TR1	523178-1	353	389	37			0,14	0,02	0,38	0,018	0,02	0,04	0,01	0,001	0,004
7	Відвід 90°	ДСТУ ГОСТ 17375	219*6	100	20	687	265	560	28		115	0,18	0,19	0,52	0,021	0,023				
8	Відвід 90°	ДСТУ ГОСТ 17375	273*6	50	20	202	356	468	26		119	0,18	0,28	0,52	0,022	0,021				
9	Відвід 90°	ДСТУ ГОСТ 17375	426*8	45	20	843	390	415	29		119	0,19	0,2	0,53	0,022	0,023				0,06
10	Відвід 90°	ДСТУ ГОСТ 17375	426*10	5	20	219	365	520	27		118	0,19	0,23	0,45	0,022	0,02				0,06
11	Відвід 90°	ДСТУ ГОСТ 17375	530*9	7	20	1120	249	460	27		171	0,21	0,31	0,45	0,032	0,042	0,08	0,039		0,09

М.П.