

Velias Grup SRL

FISA TEHNICA si SECURITATE

Data: 03.01.2023

Grund Amorsa de contact ContactBeton HAUS

1. PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Grund pe bază de rasina acrilica în dispersie apoasă, plastifianti, nisip quartzos, aditivi. Produsul mareste rezistenta la medii umede , imbunatateste aderența la suport, mareste rezistenta la tractiune.

Elemente caracteristice principale:

- Mareste spectrul de aplicabilitate a produsului de baza;
- Poate fi utilizat ca amorsa pentru materialele minerale;
- Incorporare si aplicare usoara;
- Timp de uscare redus;
- Caracter nepoluant;

2. UTILIZARE:

Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor dense si ne poroase, care nu absorb umezeala: suprafețe din beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din material artificiale, plăci din polistiren etc.

3. CARACTERISTICI TEHNICE:

Aspect:	produs omogen, roz, fara impuritati
Conținut de nevolatile	masic : $50 \pm 1\%$
Densitate, la 20°C , g/cm^3	$1,35 \pm 0,03$
Vascozitate, la 20°C , Cp	5000 – 15000
pH	7 - 8
Cenusa, g/1g film	max. 0,18
Temperatura pct. de alb, $^{\circ}\text{C}$	8 – 10
Rezistenta incleieri la forfecare dupa 24 h, N/mm^2	min. 10

4. APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Produsul se poate aplica prin pensulare roluire sau incorporare sub amestecare.

Grundul se introduce in procent de 8-10%, raportat la masa totala de material.

Grundul se amestecă până la omogenizarea completa.

Consumul de grund: - aplicare manuala 150- 260 g/m^2
- aplicare mecanizata 170 - 185 g/m^2

Suprafata – suport trebuie sa fie stabila, rezistenta, curata, desprafuita.

Grundul se aplica pe suprafata suportului si a materialului ce urmeaza a fi aplicat, apoi se intindea pe toata suprafata aplicata.

Nu se va utiliza sub $+5^{\circ}\text{C}$ sau pe suprafete umede.

5. TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis , în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare

6. AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, având capacitati de 1,2kg,4kg,6Kg; 12 KG sau la cererea beneficiarului.

Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldura, la temperaturi între 5 - 30°C . Risc de depreciere prin îngheț.

7. MĂSURI DE SECURITATE, IGIENA

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicand cu strictete normele de protectie a muncii si igiena sanitara.

Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucusul.

PRODUSUL NU ESTE TOXIC SAU INFLAMABIL

Faze de securitate

- A nu se lasa la indemina copiilor.
- A se pastra recipientul inchis ermetic si la o temperatura de peste 5°C.
- A se evita contactul cu pielea.
- In caz de contact cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- A nu se arunca la canalizare.
- A se purta echipament si manusi de protectie corespunzatoare.
- In caz de inghitire, se consulta imediat medicul.

COV limita UE g/l: cat A/h: 30

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30