

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **209 - 18 C**
« 17 » mai 2018

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 3
Data: 09.01.2017
Pag. 1



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

mai 2018

La încercări s-au prezentat mostrele Panglica țesută din fire vopsite (culoarea neagră) 100% PA,
pentru fabricarea centurilor, lățimea 50 mm. Exemplar unic cu sigiliu Nr. ICC 000102

Solicitant „RUDITIM” SRL, mun. Chișinău, str. L. Tolstoi, 24/1, ap. 240

Producător „Guangzhou Qianqian Co Ltd”, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 16.05.2018

Data începerii încercării 16.05.2018

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza
raportului Nr. M-7716-18 din 15.05.2018, și pe baza programului Nr. M-7716-18 din 15.05.2018

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 23627 – 89 «Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетёные, вязаные и
вязаные, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения»,

RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

DN la metode de încercări GOST 9733.0–83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам
испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”, GOST 9733.27-83 «Материалы
текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», Reglementare tehnică „Stabilirea
metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile”

(Ordin nr.154 din 20.11.07)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 23627 pct. 1.3 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• frecării uscate - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	3	4
	• frecării umede - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	De facto	4
2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PA	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	Reglementare Tehnică, pct. 4	± 3% din marcarea	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	