



«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. M. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>261-23C</b> <i>«19» iulie 2023</i>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

*verde*  
**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Țesătură vopsită (culoarea verde-închis) pentru costume,*  
*din 45%lână, 55%PES, art. 08C58CAP ЭК-ДЯ.*


*Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000427*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28000-2004 pct. 4.2.8 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.4-83	5	4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.5-83	4	4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.6-83 Metodă II	4	4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe de bbc		GOST 9733.27-83	3	4
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28000-2004 pct. 4.2.2 Tab. 1	SM EN ISO 13934-1:2016	390 290	1690 762
3	Alungire la rupere mostrei 50 × 200 mm, %, min: - pe urzeală - pe bătătură			20 20	48 32
4	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28000-2004 pct. 4.2.9	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 <sub>2</sub> O <sub>3</sub> B <sub>5</sub>	± 3,5 ± 3,5	0 -0,5
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - PES	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	GOST 4659-79 RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7,8 GOST 4659-79	± 3% din marcarea	44,2 55,8

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Șveț E.</i>	
Tehnic - laborant	<i>Moșnoi T.</i>	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. M. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	<b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI</b> Nr. <b>261-23C</b> «19» iulie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



**APROB**  
 Director «LabTest - Airin» SRL  
 Ștef I.  
 «19» iulie 2023

<b>La încercări s-au prezentat mostrele</b>	<i>Țesătură vopsită (culoarea verde-închis) pentru costume, din 45%lână, 55%PES, art. 08C58CAP ЭК-ДЯ.</i>	
	<i>Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000427</i>	
<b>Solicitant</b>	„Simcomtex” SRL, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Ștefan Vodă, 10	
<b>Producător</b>	ОАО „КАМБОЛЬ», or. Minsk, Republica Belarus	
<b>Cantitatea mostrelor prezentate la încercări</b>	(0,5x1,5) m	
<b>Data primirii mostrelor</b>	13.07.2023	
<b>Data începerii încercării</b>	13.07.2023	<b>Data sfârșitului încercării</b> 19.07.2023
<b>Mostrele prelevate</b>	<i>de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9365-23 din 12.07.2023 și pe baza programului Nr. 9365-23 din 12.07.2023</i>	
<b>Tipurile și scopurile încercărilor</b>	<i>pentru certificare</i>	
<b>DN la produse</b>	GOST 28000 – 2004 «Ткани одѣжные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. ОТУ», RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)	
<b>Condițiile mediului în timpul încercărilor</b>	<i>t = 18 - 22 °C</i>	
Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.		

Nume, prenume	Funcție
Ștef I.	Inginer
Mihail T.	Technic - laborant