

# АНТИФРИКЦИОННАЯ СМАЗКА Смазка общего назначения для повышенных температур

# **Агринол 1-13**

ТУ У 23.2-30802090-014:2002

### **NLGI 3/4**

#### Состав

Смесь нефтяных масел низкой и средней вязкости, загущенная натриевым мылом жирных кислот касторового масла; содержит немного кальциевого мыла тех же жирных кислот. Совместима с литиевыми смазками, что облегчает перевод механизмов на новые смазки.

## Область применения

Разнообразные подшипники качения, реже – скольжения; Подшипники электродвигателей (при температурах до 80 — 90°С), ступицы колес автомобилей устаревших моделей.

Работоспособна при температуре (-20)...(+110)°C.

# Основные эксплуатационные свойства

- В достаточно мощных механизмах сохраняет работоспособ-ность при температурах до минус 40°С.
- Водостойкость низкая, при контакте с водой эмульгируется и растворяется в ней.

Показатели физико-химических свойств

Наименование показателя	Rolling GR SW	Методы испытания
Соответствие классификациям NLGI DIN 51502	3/4 K3/4H-20	
Загуститель	Na-Ca	
Температура применения, minmax, °C	- 20 <b>+110</b>	
1.Внешний вид	Однородная слабо-зернистая мазь от светло-желтого до коричневого цвета.	По п. 6.3.1 наст. ТУ
2.Температура каплепадения, °С, не ниже	125	ГОСТ 6793 ASTM D 566
3.Пенетрация при 25°С, мм·10 <sup>-1</sup>	180-260	ГОСТ 5346 м. В
4. Предел прочности на сдвиг при 80°C, Па, не менее	100-400	ГОСТ 7143 м. Б
5. Вязкость эффективная при 0°С и среднем град. скорости деформации 10 с $^{-1}$ , Па $\cdot$ с, не более	500	ГОСТ 7163 ASTM D 1092
6. Коллоидная стабильность, % выд. масла, не более	18	ГОСТ 7142 ASTM D 1742
7. Массовая доля, не более -воды. %, - свободной щелочи в перерасчете на NaOH, %	0,75 0,2	ГОСТ 2477 с доп. п. 6.3.7 наст. ТУ, с доп. п. 6.3.8
8.Содержание свободных органических кислот, мг.КОН/г, не более	0,6	ГОСТ 6707 с доп. п.6.3.9 наст. ТУ
9. Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более	Отсутствие	ГОСТ 6479
10. Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	ГОСТ 9.080 с доп. п.6.3.11 наст.ТУ
11. Термическая стабильность	Выдерживает	По п.6.3.12 наст.ТУ