



# CARIERA ȘAPTEBANI

SOCIETATE PE ACȚIUNI

MD-5638, Raionul Rîșcani, s. Șaptebani, Republica Moldova

Codul fiscal 1003602018096, Cod TVA 7900070

Codul CF întreprinderii: 5503; Codul stației CF: Brătușeni-399004, Glodeni-393101

Vânzări: tel/fax: +373 (256) 93-5-82

Contabilitatea: tel: +373 (256) 94-5-91

mobil: +373 600 200 26

e-mail: carierasaptebani@gmail.com

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com

carierasaptebani.dr@gmail.com

Fabricat în Moldova

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 223 din 08.08.2019  
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА



PIATRA SPARTA DE CALCAR fr. 40-70 mm, GOST 8267-93

Щебень известняковый фр 40-70 мм, ГОСТ 8267-93

Consumator

Потребитель

Nr lotului

партии

S.R.L. Star Express

223

Cantitatea, tone

Количество, тонн

Nr facturii fiscale

Фискальной накладной

08.08.2019

| Caracterisitici masurate<br>Наименование показателей                                                                    | Norma<br>prevederilor DN<br>Норма требования | Rezultatele<br>incercarilor<br>Результаты<br>испытания |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1. Densitatea materialului, kg/m3<br>Насыпная плотность,                                                                | -                                            | 1204,0                                                 |           |        |
| 2. Duritatea / Marca dupa rezistenta la sfarimare, % / kg/cm2<br>Долговечность / Прочность (дробимость)                 | De la 19 pina la 24 / 400                    | 22,5 / 400                                             |           |        |
| 3. Rezistența la uzură / Pierderea masei<br>Марка по истираемости / Потеря массы при испытании                          | И-2 / De la 25 pina la 35                    | И-2 / 27,4                                             |           |        |
| 4. Conținutu de granule sfărîmîțate și forma lor/ Grupa<br>Содержание зерен игольчатой и эластичной формы/ Группа щебня | De la 25 pina la 35 / 4                      | 26,6 / 4                                               |           |        |
| 5. Conținutul de particole prafoase și argiloase, %<br>Содержание пылевидных и глинистых частиц                         | max 2                                        | 0,                                                     |           |        |
| 6. Conținutul de argilă în bulgari, %<br>Содержание глины в комках                                                      | До 0,25                                      | 0                                                      |           |        |
| 7. Radiologie (Aef) Bq/kg<br>Удельная эффективная активность естественных радионуклидов,                                | <300                                         | 6                                                      |           |        |
| 8. Granulozitatea, %<br>Гранулометрический состав                                                                       |                                              |                                                        |           |        |
|                                                                                                                         | 87,5mm                                       | 70 mm                                                  | 55 mm     | 40 mm  |
| Norma prevederilor, %<br>Норма требования                                                                               | Pina la 0,5                                  | 10,00                                                  | 30-60(80) | 90-100 |
| Rezultatele încercărilor, %<br>Результат испытания                                                                      | 0                                            | 2,55                                                   | 53,3      | 97,8   |

Patra sparta de calcar fr.40-70 mm, corespunde cerintilor GOST 8267-93

Щебень известняковый фр 40-70 мм, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Responsabil de calitate: dl Gavreliuc G.

Ответственный за качество

Tel: +373 (256) 94591, 21075

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com

