

DIZOLVANT 646 STANDART

1. DESCRIERE	Dizolvantul 646 Standart este un amestec echilibrat de solvenți organici. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Economic ▪ Accelerează uscarea vopselei ▪ Rata optimă de evaporare										
2. UTILIZARE	Dizolvantul 646 Standart este destinat pentru diluarea a vopselelor, lacurilor, chiturilor pe baza de nitroceluloză de uz general și pentru curățarea echipamentului folosit la aplicare. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor										
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th data-bbox="515 674 730 719">TIP CARACTERISTICĂ</th><th data-bbox="943 719 1437 763"></th></tr> <tr> <td data-bbox="515 741 746 763">ASPECT, CULOARE</td><td data-bbox="943 719 1437 775">Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice</td></tr> <tr> <td data-bbox="515 808 651 831">DENSITATE</td><td data-bbox="943 808 1161 831">0,754 – 0,774 g/cm³</td></tr> <tr> <td data-bbox="515 898 772 920">INDICE DE ACIDITATE</td><td data-bbox="943 898 1155 920">MAX 0,7 mgKOH/g</td></tr> <tr> <td data-bbox="515 987 799 1043">Aptitudini de diluare a nitroemalurilor</td><td data-bbox="943 987 1517 1088">După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.</td></tr> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		ASPECT, CULOARE	Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice	DENSITATE	0,754 – 0,774 g/cm ³	INDICE DE ACIDITATE	MAX 0,7 mgKOH/g	Aptitudini de diluare a nitroemalurilor	După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.
TIP CARACTERISTICĂ											
ASPECT, CULOARE	Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice										
DENSITATE	0,754 – 0,774 g/cm ³										
INDICE DE ACIDITATE	MAX 0,7 mgKOH/g										
Aptitudini de diluare a nitroemalurilor	După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.										
4. CONDIȚII DE APLICARE	După necesitate se curăță și degresează suprafața ce urmează a fi vopsită. După necesitate se deluiază vopseaua se amestecă foarte bine și se aplică vopseaua (lacul sau grundul) pe suprafață. . Se recomandă ca lucrările de interior să se execute într-o zonă bine ventilată. După terminarea lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți măști de cauciuc pentru a vă proteja mâinile. Efectuați lucrul cu ochelari de protecție și în respirator.										
5. AMBALARE	Recipienti PET de 0,4 l 0,9 l										
6. DEPOZITARE SI TRANSPORT	Produsul se livrează în ambalaje PET închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semnul avertizor: INFLAMABIL. Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5 și 25 °C. Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, specializate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile.										
7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Produsul conține solvenți organici cu caracter inflamabil. Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare. Se interzice: - Prezența surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.) - Utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie - Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele										

- Inhalarea prelungit sau frecventă a vaporilor
- Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO₂

Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilația și sistemele de stingere a incendiilor corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta regulile de igiena muncii.

8. VALABILITATE	În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricației.
9. COMPOZIȚIE	Solvenți organici
10. INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR	Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape.
11. ALTE INFORMAȚII	Fraze de risc: Fraze H: H 226 - Lichid și vapori inflamabil H 332 - Nociv în caz de inhalare EUH 066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii Fraze de Securitate: Fraze P: P 102 - A nu lăsa la îndemâna copiilor P 210 - A se păstra departe de surse de căldură/scînteii/flăcări deschise/ suprafețe închise. - Fumatul interzis P 233 - Păstrați recipient închis P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P 312 - Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine P313+P337 - Consultați medicul dacă iritarea ochilor persistă P370+P378 - În caz de incendiu: a se utiliza CO₂, pulbere pentru stingere Utilizați numai în zone bine aerate!
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!