

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 107 - 24C <i>« 13 » martie 2024</i>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL
Sveț I.

« 13 » martie 2024

1004600041071
REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură cu desen imprimat (abstract), din 100%bumbac, legătura pînză, lățimea 150cm, densitatea superficială 170g/m², desen Abstract, pentru lenjerie de pat.*

Solicitant „*POPOZOGLO R.A.*” ÎI, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13

Producător *OOO «PROM TEXTILE», Uzbekistan*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5)m*

Data primirii mostrelor *11.03.2024*

Data începerii încercărilor *11.03.2024*

Data sfîrșitul încercărilor *13.03.2024*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9285-23 din 07.03.2024 și programului Nr. 9285-23 din 11.03.2024*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 31307-2005 „Бельё постельное. ОТУ”, SM 235:2004 „Lenjerie de pat.*

Condiții tehnice generale”, GOST 30386-95 „Материалы текстильные. Предельно-допустимые концентрации свободного формальдегида”, RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile”


Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 107 - 24C « 13 » martie 2024	Cod: III 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură cu desen imprimat (abstract), din 100% bumbac, legătura pînză, lățimea 150cm, densitatea superficială 170g/m², desen Abstract, pentru lenjerie de pat.*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 31307-2005 pct. 4.1.2 SM 235:2004 pct. 4.2.2 GOST 29298-2005 pct. 4.2.3 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 4 90-95°C</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>„transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27-83	3	4
2	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 31307-2005 pct. 4.1.5 SM 235:2004 pct. 4.2.2 GOST 30386-95	GOST 25617-83 pct. 17	75	11,6
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 31307-2005 pct. 4.1.9 SM 235:2004 pct. 4.2.2	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	- 5,0 - 5,0	- 3,3 - 1,9
4	Higroscopicitate, %, min	GOST 31307-2005 pct. 4.1.3 SM 235:2004 pct. 4.2.2	GOST 3816-81	15	15,2
5	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min		GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100	319
6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
7	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	171,3
8*	Numărul de fire pe 10 cm - pe urzeală - pe bătătură	De facto	GOST 3812-72	De facto	250 228

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	

* Metoda de încercare nu este în domeniu de acreditare.