



ИНТЕРФОМ

ТОВ «ІНТЕРФОМ»

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 02/10-2018

НА ПІНОПОЛІУРЕТАН ЕЛАСТИЧНИЙ

МАРКИ ST 3542

ТУ У 22.2- 24593200-003:2014 із зм. №1



НОМЕР ПАРТІЇ: 18-10-02

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ БЛОКІВ: 02.10.2018

Найменування показників	Вимірювання проводилися згідно з	Вимоги	Фактичні показники
1. Зовнішній вигляд	ТУ У 22.2-24593200-03:2014	Згідно з п.4.5	Відповідає
2. Уявна щільність, кг/м ³ , в межах	ДСТУ ISO 845:2007	34,0-36,0	34,74
3. Напруження під час деформування стисканням, кПа, в межах	ДСТУ ISO 3386-1:2007	3,8-4,6	4,41
4. Залишкова деформація у разі стискання, %, не більше	ДСТУ ISO 1856:2008	2,5	1,63
5. Еластичність по відскоку, %, не менше	ДСТУ ISO 8307:2008	45,0	52,0
6. Видовження під час розривання, %, не менше	ДСТУ ISO 1798:2007	160,0	186,1
7. Опір розтягуванню, кПа, не менше	ДСТУ ISO 1798:2007	110,0	120,0

Висновок: пінополіуретан еластичний марки ST 3542 відповідає вимогам ТУ У 22.2-24593200-03:2014 із зм. №1. Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії ТОВ «Інтерфом» на право проведення вимірювань №.70А-141-15, видано 28.12.2015р та чинно до 28.12.2018р.

Стиснений ППУ перед використанням повинен бути розпакований та витриманий при температурі не нижче +18°С протягом 24 годин.

З питань щодо якості продукції звертатись у відділ управління якістю. Тел. 050 419 24 12

Дата видачі паспорту якості: 09.10.2018



№UA 228869

Продукція була виготовлена в контрольованих умовах, встановлених сертифікованою Bureau Veritas Certification Системою Менеджменту Якості.



Цей паспорт отриманий автоматизованою системою ТОВ «Інтерфом» і тому не вимагає підпису