

LAC PENTRU PARCHET "COLORIS"

1. DESCRIERE	Lac pentru parchet poliuretanic „Coloris” este un produs care are la bază rășină poliuretanică alchidică, sicativi, adaosuri speciale. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Lucios ▪ Longeviv ▪ Rezistență și duritate sporită ▪ Rezistent la apă, detergenți, ceeai, cafea, alcool, etc. ▪ Uscare rapidă														
2. UTILIZARE	Lac pentru parchet poliuretanic „Coloris” se aplica pe suprafețele din lemn: parchet, scări din lemn și alte elemente din lemn supuse presiunii mecanice în interior. Poate fi folosit pentru aplicarea pe suprafețe de beton, cărămidă, metal.														
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th>TIP CARACTERISTICĂ</th><th>VALOAREA CARACTERISTICII</th></tr> <tr> <td>VASCOZITATE</td><td>40 - 200 s</td></tr> <tr> <td>TIMP DE USCARE</td><td>MAX 24 ORE</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE NEVOLATILE</td><td>MIN. 40%</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE VOLATILE</td><td>MAX. 400 g/l</td></tr> <tr> <td>CULOARE</td><td>INCOLOR</td></tr> <tr> <td>CONSUM</td><td>70 – 100 g/m²/strat</td></tr> </table>	TIP CARACTERISTICĂ	VALOAREA CARACTERISTICII	VASCOZITATE	40 - 200 s	TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE	SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 40%	SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 400 g/l	CULOARE	INCOLOR	CONSUM	70 – 100 g/m ² /strat
TIP CARACTERISTICĂ	VALOAREA CARACTERISTICII														
VASCOZITATE	40 - 200 s														
TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE														
SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 40%														
SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 400 g/l														
CULOARE	INCOLOR														
CONSUM	70 – 100 g/m ² /strat														
4. CONDIȚII DE APLICARE	Temperatura optimă de aplicare a produsului : 10-30 °C Umeditatea relativa a mediului max. 70% Vopsirea în (atelier) interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător. Efectuați lucrările de interior într-o zonă bine ventilată.														
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	▪ Pregătirea suprafețelor metalice: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități - se degresează suprafața nouă - suprafețele vechi vopsite anterior trebuie curățate de straturile de vopsea decojite, rugină, calcar și degresate ▪ Pregătirea suprafețelor lemnoase: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități - șlefuiți suprafețele noi din lemn - suprafețele din lemn vopsite anterior trebuie curățate de straturile libere de vopsea, murdărie și șlefuite. ▪ Pregătirea suprafețelor de beton: - Uscăți și desprăfuiți suprafețele din beton														
6. DILUANT RECOMANDAT	Dizolvant "Coloris"														
7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare lacul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu Dizolvantul "Coloris", până la densitatea dorită pentru aplicare. Lacul se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare în 2-3 straturi. Timpul de uscare a unui strat la temperatura de 20 °C – 4 ore, cu întărire – 24 ore. După terminarea lucrărilor, aerisește camera cel puțin 24 de ore. Folosiți mănuși de cauciuc pentru a vă proteja mâinile.														
8. AMBALARE	recipienți metalici de 0,75l 2,75 l 3,75 l														
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în ambalaj original închis etanș în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire. În spațiile de depozitare trebuie să se mențină o curățenie perfectă prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive.														
10. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul														

direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului.
Se va asigura ventilarea eficientă a incintei în care se aplică și se uscă stratul de acoperire. După finisarea lucrărilor, încăperile se vor aerisi minim 24 de ore. În scopul protejării miinelor se vor folosi mănuși de cauciuc.
Ambalajele golite vor fi depozitate în locuri special amenajate.

11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare.
ALTE	Nu lăsați la îndemâna copiilor!
12. INFORMAȚII	Utilizați numai în zone bine aerate! Substanța inflamabilă!
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!