

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>244 - 22</b> « 13 » iunie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Editia: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



**APROB**  
Director «LabTest - Airin» SRL  
Şveţ I.  
« 13 » iunie 2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Stofă impermeabilă tip muşama*

Solicitant „Anghel-Lux” SRL

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *0,3 m<sup>2</sup>*

Data primirii mostrelor *09.06.2022*

Data începerii încercării *09.06.2022*

Data sfârşitului încercării *13.06.2022*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-28-22* din *09.06.2022*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

### Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă: - țesătura - acoperire	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	100% PES 100% PVC
2	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	SM SR EN 12127:2013	210,3
3*	Impermeabilitate de apă, un. conv., min	GOST 28486-90 pct. 3.9	60

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L1.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	<i>Stolearenco S.</i>	
Tehnic - laborant	<i>Moşnoi T.</i>	

\* Metoda nu este în domeniul de acreditare