

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 109 - 22C « 17 » martie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/3



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătura pentru căptușeală din 100% PES, vopsită*

(culoarea neagră): **1.1** – art. SL300; **1.2** – art. SL502

Solicitant „ARTIZANA” SRL, mun. Chișinău, str. Academiei, 13/1

Producător „ACTEX”, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *câte (0,5 x 1,5) m*

Data primirii mostrelor 14.03.2022

Data începerii încercării 15.03.2022

Data sfârșitului încercării 17.03.2022

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»*

și prezentate pe baza raportului Nr. 9157-22/1 din 11.03.2022

și programului Nr. 9157-22/1 din 11.03.2022

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse GOST 2072-96 „Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. ОТУ”,

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 109 - 22C « 17 » martie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătura pentru căptușeală din 100% PES, vopsită*

(culoarea neagră): **1.1** – art. SL300;

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1.1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, daN, min: - pe urzeală - pe bățătură	GOST 20272-96 pct. 3.3.2 Tab. 1	SM EN ISO 13934-1:2016	20 16	60 45
1.1.2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățătură	GOST 20272-96 pct. 3.3.2 Tab. 1	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	5,0 2,0	0 0
1.1.3	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • <u>spălării</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe	GOST 20272-96 pct. 3.3.7 Tab. 3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
			GOST 9733.4-83	4 4	4 4
			GOST 9733.6-83	4 4	4 4
			GOST 9733.7-83	4	4
			GOST 9733.13-83	4	4
			GOST 9733.27-83	4	4
1.1.4	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	De facto	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	De facto	142

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stoilearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	



«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 109 - 22C « 17 » martie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 3/3

Rezultatele încercărilor mostrelor Țesătura pentru căptușeală din 100% PES, vopsită

(culoarea neagră): 1.2 – art. SL502

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.2.1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, daN, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 20272-96 pct. 3.3.2 Tab. 1	SM EN ISO 13934-1:2016	20 16	36 25
1.2.2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 20272-96 pct. 3.3.2 Tab. 1	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	5,0 2,0	-3,8 -2,3
1.2.3	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 20272-96 pct. 3.3.7 Tab. 3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	4	4
1.2.4	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	De facto	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	De facto	298,6

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

