



Глобальная компания
по производству бумаги

НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус»
ул. Заводская д. 17, г. Светогорск,
Ленинградская область, Россия, 188991
Тел. 7 (813 78) 43504
Факс 7 (813 78) 44061

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Бумага листовая для офисной техники
Ballet Universal, марка С+

| Наименование показателя | Норма | Допускаемые отклонения |
|---|---------|------------------------|
| Масса бумаги площадью 1 м ² , г | 80 | ±3 |
| Толщина, мкм | 106 | ±2 |
| Жесткость при статическом изгибе в машинном направлении, мН, не менее | 105 | |
| Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, мН, не менее | 45 | |
| Шероховатость по Бендтсену по каждой стороне, мл/мин, не более | 300 | |
| Белизна по СIE по каждой стороне, % | 150 | ±3 |
| Непрозрачность, %, не менее | 91 | |
| Прочность поверхности при выщипывании по каждой стороне, номер воскового бруска, не менее | 14 | |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀), г/м ² | 30 | |
| Влажность, % | 3,9–5,3 | |
| Содержание золы, %, не менее | 18 | |

Количество листов в пачке 500 (±2 %)

Листы форматами: А4 – 210x297 мм; А3 – 297x420 мм

Предельные отклонения по формату листа не должны превышать:

– по длине и ширине ±0,5 мм;

– по косине 0,5 мм

Значение качества обреза кромок листа при 42-х кратном его увеличении – не более 4 мм

Разнооттеночность бумаги в одной пачке и партии не допускается

Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р 57641-2017

Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9706-2000

Система менеджмента сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)

Начальник ППБ



Д.В. Кортаев



отбелка целлюлозы без
элементарного хлора