

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 12 - 25C «13» ianuarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1
---	--	--



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

» ianuarie 2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Încălțăminte de uz curent, din piele naturală, talpă exterioară din poliuretan (PU) cu placaj (amestec) de cauciuc, metoda de confecționare-prin injectarea tălpii, pentru bărbați/femei: ghete tactice de primăvară-vară, model 27020111, mărime 41, marca NORDAN, exemplar unic cu sigiliu ICC nr. 000476*

Solicitant „UNIVERSCOM” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător OAO "Флоаре", or. Bender, Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 09.01.2025

Data începerii încercării 09.01.2025

Data sfârșitului încercării 13.01.2025

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9463-24 din 09.01.2025 și programului Nr. 9463-24 din 09.01.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimică, N/cm min	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.4 Tab.2)	GOST 9292-82	58	dr-58
2	Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 8 Tab.6)	GOST 9135-2004	1,0	dr-0,6
3	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 14226-93 pct.4 Tab.1)	GOST 9718-88	145	dr-124
4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.2 Tab.1)	GOST 9290-76	115	dr-196
5*	Rezistența la coroziune; 1 % sol NaCl, 6 ore, 60 °C (Furnitura metalic)	De facto	GOST 27002-86 pct. 5.17	De facto	Suportă încercarea
6*	Rezistența la (izooctan), %	De facto	GOST 9.030-74	De facto	1,5
7*	Înălțimea carâmbului din : - partea laterală - spate	De facto	-	De facto	15,2 13,0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare