

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 391-20 « 23 » iulie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



APROB

Director CAÎ «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

« 23 » iulie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Tesatura pentru perdele din PES*

Solicitant „Anghel-Lux” S.R.L., mun. Chișinău, bd. Traian 11 ap. 100

Producator Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 m²

Data primirii mostrelor 22.07.2020 **Data începerii încercării** 22.07.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul SRL „Anghel-Lux”
 și prezentate pe baza cererii Nr. K-84-20 din 22.07.2020

DN la produse GOST 22017-92 „Полотно гардинное. ОТУ”

DN la metode de încercări SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», GOST 17729-93 «Изделия текстильно-определения галантерейные. Кружева, кружевные, гардинные и тюлевые полотна, гипюр, шитье. Методы изменения линейных размеров после мокрой обработки.»

Condițiile mediului în timpul încercărilor t = 18 - 22 °C

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Densitatea superficială, g/m ²	GOST 22017	SM SR EN 12127	De facto	48,5
2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %: - pe urzeală	GOST 22017 pct. 1.2.8	GOST 17729 pct. 6.2	± 10	0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	