

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **164 - 22C**
« 24 » martie 2022

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



APROB
Director «LabTest - Airin» SRL

_____ Şveţ I.
« _____ » _____ 2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricostat executat la maşini circulare, împletitură combinată (Jerseu), vopsit (culoarea albastru-îmchis), din 60% bumbac, 40%PES, densitatea superficială 170g/m², utilizată la fabricarea îmbrăcămintei*

Solicitant SRL „VARGUS GRUP”, str. M.Sadoveanu 14-15, mun.Chişinău, Republica Moldova

Producător

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5x1,5) m

Data primirii mostrelor 21.03.2022

Data începerii încercării 23.03.2022

Data sfârşitului încercării 24.03.2022

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

şi prezentate pe baza raportului Nr. 9181-22 din 17.03.2022

şi pe baza programului Nr. 9181-22 din 17.03.2022

Tipurile şi scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 28554 – 90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351 - 88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения», SM GOST 31422:2010

„Îmbrăcămintă exterioară din tricot pentru copii. Normele indicatorilor fizico-igienici” GOST 30814-2002

„Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические показатели”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 164 - 22C « 24 » martie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Material tricatat executat la maşini circulare, împletitură combinată (Jerseu), vopsit (culoarea albastru-îmchis), din 60% bumbac, 40%PES, densitatea superficială 170g/m²,*

utilizată la fabricarea îmbrăcămintei

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554 -90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii-durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
	2		Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	SM GOST 31422:2010 pct.4.1 Tab.1 SM GOST 30814-2002 pct.4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3
3	Higroscopicitatea, %, min	SM GOST 31422:2010 pct.4.1 Tab.1	GOST 3816-81 pct. 3	9-25	16,5
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - PES - bumbac	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	± 3% din marcarea	36,4 63,6
5	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28554-90pct.1.1.3 pct. 4.2.11	GOST 8845-87	161,5	165,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.