

### PASTY BARWIĄCE

#### ŚNIEŻKA COLOREX PASTĄ DE NUANŢARE UNIVERSALĂ



#### ŚNIEŻKA COLOREX PASTĄ DE NUANŢARE UNIVERSALĂ

- se aplică foarte ușor
- gamă variată de culori
- universal - pentru vopsele de dispersie apoasă și vopsele cu solvenți

#### DESCRIERE PRODUS

Śnieżka COLOREX este o dispersie apoasă de pigmenți cu adaos de materiale auxiliare, care permit amestecarea acestora și cu produsele ce conțin solvenți organici.

#### UTILIZARE

Concentratul este destinat pentru nuanțarea în culoarea aleasă a vopselelor finite pe bază de apă și a celor în solvenți organici, vopsele emulsionate, oleo-ftalice, nitrocelulozice, clorcauciuc, var și a altor vopsele. Unele paste se pot utiliza și pentru nuanțarea produselor de exterior.

#### CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate (cupa de măsurare Ford Ø 5 mm), 20°C [s] 5-15

Densitate [g/cm<sup>3</sup>] 1,00-1,70

pH 7-9

#### MOD DE APLICARE

## Pregătirea produsului și aplicarea

- Înainte de utilizare, ambalajul se agită energic pentru a obține un conținut omogen.
- Pentru nuanțarea vopselei în culoarea aleasă, se recomandă în prealabil amestecarea vopselei cu pasta **COLOREX**. Efectuați o probă de vopsire într-o mică zonă și uscați locul vopsit (vopselele în dispersie apoasă pot fi uscate cu ajutorul unui ventilator sau cu uscătorul de păr). Eventualele corecții de nuanță se pot obține prin adăugarea concentratului **COLOREX** (pentru o nuanță mai închisă) sau vopsea (pentru o nuanță mai deschisă).
- După stabilirea proporției, nuanțarea vopselei în culoarea aleasă, trebuie făcută în așa fel încât să ajungă pentru aplicarea întregii suprafețe.
- Se adaugă nu mai mult de 1 ambalaj(sticluță) la 1 litru de vopsea ce urmează a fi nuanțată.
- Adaosul de pastă concentrată mai mare de 10% pentru vopselele cu uscare rapidă, poate provoca prelungirea timpului de uscare și reducerea luciului, iar pentru vopselele emulsionate - scăderea proprietăților de rezistență.
- Vopseaua cu adaos de **COLOREX** se aplică pe suprafața de bază conform recomandărilor inscripționate pe eticheta vopselei.
- Nu se recomandă adăugarea COLOREX-ului la produsele care se întăresc sub influența umidității din aer.

## PARAMETRII DE VOPSIRE PENTRU DIFERITE METODE

METODE DE APLICARE	vâscozitate [s]	adaos diluant [%]	diametrul duzei pistolului [mm]	presiune de lucru [mPa]	număr straturi recomandate
Pensulare, roluire					conform recomandărilor pentru vopseaua respectivă
Aplicare pneumatică					
Aplicare hidrodinamică					conform recomandărilor pentru vopseaua respectivă

## TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației

## MBALARE

100ml

## RANDAMENT

nu este cazul

## CULORI

28 culori conform paletarului de culori. Intensitatea culorii depinde de tipul de vopsea destinată nuanțării

## LZO

brak

## MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII SI P.S.I.

## NOTĂ!

Informațiile cuprinse în fișa tehnică au scopul de a asigura utilizarea optimă a produsului, însă nu constituie temeiul răspunderii legale a Producătorului, întrucât condițiile de performanță sunt în afara controlului acestuia. Orice interferență în compoziția produsului este inacceptabilă și poate reduce semnificativ calitatea materialului utilizat. Nu ne asumăm nicio responsabilitate în cazul combinării cu produse ale altor producători. Informațiile de mai sus sunt oferite cu bună-credință în conformitate cu starea actuală a cunoștințelor și experienței practice. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul în edițiile ulterioare fără a informa în prealabil destinatarii despre acest fapt.