



Laborator de Încercări al CEM „EXMOBILA” SRL
Certificare de acreditare Nr. LI-098 eliberat de CNA MOLDAC
Adresa juridică: MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina, 65.
Sediul: MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9.
tel/fax, +37378-191-003.

Cod: RÎ-5.10.2/R

Ediția: 3

Data: 05.04.2019

Pagina 1/1

Raport de încercări
Nr. 054/4 din 10.07.2020

Agentul economic

*“Metalica Zuev” SRL, str. Gh. Asachi, 62-22,
mun. Chișinău, Republica Moldova.*

Solicitant

OC “CertMatCon”.

Denumirea produsului

Sârmă din oțeluri nealiate, cu conținut de carbon redus.

Producător

ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог”, Ucraina.

Documente de însoțire

*Cererea Nr. 054 din 09.07.2020, Act de prelevare Nr. 708/1 din
08.07.2020, program de încercări de la OC CertMatCon*

Prezentat de către

Guțu Maria - Expert OC CertMatCon

Cantitatea/masa probei

1,0 kg

Numărul de laborator al probei

054-4

Data receptiei

09.07.2020

Data încercărilor

10.07.2020

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Scopul încercărilor

Certificare

Condițiile de încercare

U=73%, T= 23.4 C°

Echipamentul folosit pentru
încercări

*Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0286464-4919 din 26.07.2019)
Cintar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 3.2-341/2019 din 25.04.2019)*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	1.73
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	1.76
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	59.2
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	0.00	12.5

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

Șef LI

Savciuc Nila

/nume, prenume/

/semnătura/

