



ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат»
г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

PDF Compressor Free Version

Сертификат качества

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДСТУ Б В.2.7.-46:2010 ПЦ I-500

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ **500-ДО** ГОСТ 10178-85

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ **ЦЕМ I 42,5 Н** ГОСТ 31108-2016

Сертификат соответствия № UA.OD.CI 0046-18



Сертификат соответствия ОСpr-018 11 А 1226-17

ОСpr-018

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.25 10 57.56104

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕМЕНТА

Показатели качества	НД на методы испытаний	Ед. изм.	Значение показателя
Массовая доля активных минеральных добавок	SM GOST 51795:2006	%	0,0
Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO ₃)	ГОСТ 5382-91	%	2,2-2,5
Тонкость помола: остаток на сите – 008	ГОСТ 310.2-76	%	3,0±1,0
Признаки ложного схватывания		-	Отсутствуют
Сроки схватывания: начало конец	ГОСТ 310.3-76	мин	160 210
Равномерность изменения объема	ГОСТ 310.3-76	мм	выдер.
Нормальная густота цементного теста	ГОСТ 310.3-76	%	26,6-26,8
Группа по эффективности пропаривания	ГОСТ 310.3-76	-	1
Предел прочности при сжатии после пропаривания	ГОСТ 310.4-76	МПа	35,0-37,0
Предел прочности при сжатии через 2 суток	ГОСТ 310.4-76	МПа	25,0-27,0
Предел прочности при сжатии через 28 суток	ГОСТ 310.4-76	МПа	51,0-54,0
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	ГОСТ 30108	Бк/кг	60,1±7,0

2. МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛИНКЕРА

C ₃ S	C ₂ S	C ₃ A	C ₄ AF	C ₃ S+C ₂ S	CaO/SiO ₂
69,83	7,73	6,90	10,85	77,97	3,15

Начальник лаборатории



Т.В. Могильникова