

Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"

213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Марка Мастика битумная AquaMast
Дата изготовления 08.06.20
Смена 5
Номер партии 3 648
Количество 3 240 кг

Техническое свидетельство № ТС 01.1584.17 до 21.09.2022

Показатели качества

Показатель	Ед. измер.	Норма	Факт
Условная вязкость, не менее	с	10	16
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	75-90	86,7
Содержание естественных радионуклидов Аэфф, БК/кг	БК/кг	370	136
Теплостойкость в течение 5 часов, не ниже	°С	80	80
Прочность сцепления с основанием, с металлом, не менее	МПа	0,10	0,63
Водопоглощение, по массе, не более	%	2	0,16
Жизнеспособность, не менее	ч	3	8
Гибкость на брусе с закруглением R 5 мм при температуре не выше	°С	5	5
Прочность сцепления с основанием, с деревом, не менее	МПа	0,10	0,33
Водонепроницаемость (p=0,03 МПа), в течение, не менее 10 минут	<>	0,03	0,03
Прочность сцепления с основанием, с бетоном, не менее	МПа	0,10	0,4

Пожарно-технические показатели: Г4, В3, РП4

Указанная в настоящем документе продукция соответствует ТУ BY 790683385.001-2012

Система менеджмента качества сертифицирована по требованиям СТБ ISO 9001-2015

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Дата выдачи сертификата качества: _____

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»



Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"

213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Марка Мастика битумная AquaMast
Дата изготовления 10.06.20
Смена 5
Номер партии 3 717
Количество 5 022 кг

Техническое свидетельство № ТС 01.1584.17 до 21.09.2022

Показатели качества

Показатель	Ед. измер.	Норма	Факт
Условная вязкость, не менее	с	10	16
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	75-90	86,7
Содержание естественных радионуклидов Аэфф, БК/кг	БК/кг	370	136
Теплостойкость в течение 5 часов, не ниже	°С	80	80
Прочность сцепления с основанием, с металлом, не менее	МПа	0,10	0,63
Водопоглощение, по массе, не более	%	2	0,16
Жизнеспособность, не менее	ч	3	8
Гибкость на брусе с закруглением R 5 мм при температуре не выше	°С	5	5
Прочность сцепления с основанием, с деревом, не менее	МПа	0,10	0,33
Водонепроницаемость (p=0,03 МПа), в течение, не менее 10 минут	<>	0,03	0,03
Прочность сцепления с основанием, с бетоном, не менее	МПа	0,10	0,4

Пожарно-технические показатели: Г4, В3, РП4

Указанная в настоящем документе продукция соответствует ТУ BY 790683385.001-2012

Система менеджмента качества сертифицирована по требованиям СТБ ISO 9001-2015

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Дата выдачи сертификата качества: _____

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»



Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"

213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Марка Мастика битумная AquaMast
Дата изготовления 10.06.20
Смена 5
Номер партии 3 717
Количество 5 022 кг

Техническое свидетельство № ТС 01.1584.17 до 21.09.2022

Показатели качества

Показатель	Ед. измер.	Норма	Факт
Условная вязкость, не менее	с	10	16
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	75-90	86,7
Содержание естественных радионуклидов Аэфф, БК/кг	БК/кг	370	136
Теплостойкость в течение 5 часов, не ниже	°С	80	80
Прочность сцепления с основанием, с металлом, не менее	МПа	0,10	0,63
Водопоглощение, по массе, не более	%	2	0,16
Жизнеспособность, не менее	ч	3	8
Гибкость на брусе с закруглением R 5 мм при температуре не выше	°С	5	5
Прочность сцепления с основанием, с деревом, не менее	МПа	0,10	0,33
Водонепроницаемость (p=0,03 МПа), в течение, не менее 10 минут	<>	0,03	0,03
Прочность сцепления с основанием, с бетоном, не менее	МПа	0,10	0,4

Пожарно-технические показатели: Г4, В3, РП4

Указанная в настоящем документе продукция соответствует ТУ BY 790683385.001-2012

Система менеджмента качества сертифицирована по требованиям СТБ ISO 9001-2015

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Дата выдачи сертификата качества: _____

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»



Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"

213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Марка Мастика битумная AquaMast
Дата изготовления 27.06.20
Смена 5
Номер партии 4 265
Количество 5 184 кг

Техническое свидетельство № ТС 01.1584.17 до 21.09.2022

Показатели качества

Показатель	Ед. измер.	Норма	Факт
Условная вязкость, не менее	с	10	16
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	75-90	87,5
Содержание естественных радионуклидов Аэфф, БК/кг	БК/кг	370	136
Теплостойкость в течение 5 часов, не ниже	°С	80	80
Прочность сцепления с основанием, с металлом, не менее	МПа	0,10	0,63
Водопоглощение, по массе, не более	%	2	0,16
Жизнеспособность, не менее	ч	3	8
Гибкость на брусе с закруглением R 5 мм при температуре не выше	°С	5	5
Прочность сцепления с основанием, с деревом, не менее	МПа	0,10	0,33
Водонепроницаемость (p=0,03 МПа), в течение, не менее 10 минут	<>	0,03	0,03
Прочность сцепления с основанием, с бетоном, не менее	МПа	0,10	0,4

Пожарно-технические показатели: Г4, В3, РП4

Указанная в настоящем документе продукция соответствует ТУ BY 790683385.001-2012

Система менеджмента качества сертифицирована по требованиям СТБ ISO 9001-2015

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Дата выдачи сертификата качества: _____

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»



Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"

213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Марка Мастика битумная AquaMast
Дата изготовления 27.06.20
Смена 5
Номер партии 4 266
Количество 1 800 кг

Техническое свидетельство № ТС 01.1584.17 до 21.09.2022

Показатели качества

Показатель	Ед. измер.	Норма	Факт
Условная вязкость, не менее	с	10	16
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	75-90	87,3
Содержание естественных радионуклидов Азфф, БК/кг	БК/кг	370	136
Теплостойкость в течение 5 часов, не ниже	°С	80	80
Прочность сцепления с основанием, с металлом, не менее	МПа	0,10	0,63
Водопоглощение, по массе, не более	%	2	0,16
Жизнеспособность, не менее	ч	3	8
Гибкость на брусе с закруглением R 5 мм при температуре не выше	°С	5	5
Прочность сцепления с основанием, с деревом, не менее	МПа	0,10	0,33
Водонепроницаемость (p=0,03 МПа), в течение, не менее 10 минут	<>	0,03	0,03
Прочность сцепления с основанием, с бетоном, не менее	МПа	0,10	0,4

Пожарно-технические показатели: Г4, В3, РП4

Указанная в настоящем документе продукция соответствует ТУ BY 790683385.001-2012

Система менеджмента качества сертифицирована по требованиям СТБ ISO 9001-2015

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Дата выдачи сертификата качества: _____

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»



Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"

213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Марка Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН)
Дата изготовления 17.07.20
Смена 5
Номер партии 4 921
Количество 7 200 кг

Техническое свидетельство № ТС 01.3172.17 до 10.08.2022

Показатели качества

Показатель	Ед. измер.	Норма	Факт
Условная вязкость, не менее	с	10	14
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	65	76,4
Содержание естественных радионуклидов Аэфф, БК/кг	БК/кг	370	156
Теплостойкость в течение 5 часов, не ниже	°С	80	80
Прочность сцепления с основанием, с металлом, не менее	МПа	0,10	0,77
Водопоглощение, по массе, не более	%	0,40	0,31
Жизнеспособность, не менее	ч	3	6
Гибкость на брус с закруглением R 5 мм при температуре не выше	°С	-5	-5
Водонепроницаемость (p=0,03 МПа), в течение, не менее 10 минут	<>	0,03	0,03
Прочность сцепления с основанием, с бетоном, не менее	МПа	0,10	0,21

Пожарно-технические показатели: Г4, В3, РП4

Указанная в настоящем документе продукция соответствует ТУ ВУ 790683385.012-2017

Система менеджмента качества сертифицирована по требованиям СТБ ISO 9001-2015

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Дата выдачи сертификата качества: _____

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»



Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"

213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Марка Праймер битумный AquaMast
Дата изготовления 23.07.20
Смена 5
Номер партии 5 114
Количество 1 920 кг

Показатели качества

Показатель	Ед. измер.	Норма	Факт
Условная вязкость, не менее	с	35-55	40
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	50-65	60,5
Время высыхания, не более	ч	12	6
Содержание естественных радионуклидов Аэфф, БК/кг	БК/кг	370	27,5

Пожарно-технические показатели: Г4, В3, РП4

Указанная в настоящем документе продукция соответствует ТУ ВУ 790683385.003-2012

Система менеджмента качества сертифицирована по требованиям СТБ ISO 9001-2015

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Дата выдачи сертификата качества: _____

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»

Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"

213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Марка Мастика битумная AquaMast
Дата изготовления 23.07.20
Смена 5
Номер партии 5 116
Количество 432 кг

Техническое свидетельство № ТС 01.1584.17 до 21.09.2022

Показатели качества

Показатель	Ед. измер.	Норма	Факт
Условная вязкость, не менее	с	10	17
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	75-90	87,1
Содержание естественных радионуклидов Аэфф, БК/кг	БК/кг	370	136
Теплостойкость в течение 5 часов, не ниже	°С	80	80
Прочность сцепления с основанием, с металлом, не менее	МПа	0,10	0,63
Водопоглощение, по массе, не более	%	2	0,16
Жизнеспособность, не менее	ч	3	8
Гибкость на брусе с закруглением R 5 мм при температуре не выше	°С	5	5
Прочность сцепления с основанием, с деревом, не менее	МПа	0,10	0,33
Водонепроницаемость (p=0,03 МПа), в течение, не менее 10 минут	<>	0,03	0,03
Прочность сцепления с основанием, с бетоном, не менее	МПа	0,10	0,4

Пожарно-технические показатели: Г4, В3, РП4

Указанная в настоящем документе продукция соответствует ТУ BY 790683385.001-2012

Система менеджмента качества сертифицирована по требованиям СТБ ISO 9001-2015

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Дата выдачи сертификата качества: _____

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»



Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"

213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Марка Мастика битумная AquaMast
Дата изготовления 23.07.20
Смена 5
Номер партии 5 117
Количество 3 888 кг

Техническое свидетельство № ТС 01.1584.17 до 21.09.2022

Показатели качества

Показатель	Ед. измер.	Норма	Факт
Условная вязкость, не менее	с	10	17
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	75-90	87,1
Содержание естественных радионуклидов Аэфф, БК/кг	БК/кг	370	136
Теплостойкость в течение 5 часов, не ниже	°С	80	80
Прочность сцепления с основанием, с металлом, не менее	МПа	0,10	0,63
Водопоглощение, по массе, не более	%	2	0,16
Жизнеспособность, не менее	ч	3	8
Гибкость на брусе с закруглением R 5 мм при температуре не выше	°С	5	5
Прочность сцепления с основанием, с деревом, не менее	МПа	0,10	0,33
Водонепроницаемость (p=0,03 МПа), в течение, не менее 10 минут	<>	0,03	0,03
Прочность сцепления с основанием, с бетоном, не менее	МПа	0,10	0,4

Пожарно-технические показатели: Г4, В3, РП4

Указанная в настоящем документе продукция соответствует ТУ BY 790683385.001-2012

Система менеджмента качества сертифицирована по требованиям СТБ ISO 9001-2015

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Дата выдачи сертификата качества: _____

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»



Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"

213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Марка Праймер битумный AquaMast
Дата изготовления 26.07.20
Смена 5
Номер партии 5 166
Количество 1 920 кг

Показатели качества

Показатель	Ед. измер.	Норма	Факт
Условная вязкость, не менее	с	35-55	39
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	50-65	60,3
Время высыхания, не более	ч	12	6
Содержание естественных радионуклидов Аэфф, БК/кг	БК/кг	370	27,5

Пожарно-технические показатели: Г4, В3, РП4

Указанная в настоящем документе продукция соответствует ТУ ВУ 790683385.003-2012

Система менеджмента качества сертифицирована по требованиям СТБ ISO 9001-2015

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Дата выдачи сертификата качества: _____

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»

Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"

213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Марка Мастика для ремонта AquaMast (18 кг)
Дата изготовления 29.08.19
Смена 5
Номер партии 6 012
Количество

Техническое свидетельство № ТС 01.2869.16

Показатели качества

Показатель	Ед. измер.	Норма	Факт
Условная вязкость, не менее	с	10	22
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	82-92	84,9
Теплостойкость в течение 5 часов, не ниже	°C	100	100
Прочность на сдвиг клеевого соединения, не менее	кН/м	0,1	0,64
Прочность сцепления между слоями, рулон-рулон, не менее	МПа	0,1	0,3
Прочность сцепления между слоями, рулон-бетон, не менее	МПа	0,1	0,39
Прочность сцепления с основанием, с металлом, не менее	МПа	0,1	0,39
Условная прочность, не менее	МПа	0,2	0,36
Относительное удлинение при растяжении, не менее	%	100	112,3
Водопоглощение, по массе, не более	%	2	0,31
Жизнеспособность	<>	2	3
Гибкость на брусе с закруглением R 5 мм при температуре не выше	°C	5	5
Водонепроницаемость (p=0,001 МПа), в течение, не менее 72 часов	<>	72	72
Водонепроницаемость (p=0,03 МПа), в течение, не менее 10 минут	<>	10	10
Прочность сцепления с основанием, с бетоном, не менее	МПа	0,1	0,39

Пожарно-технические показатели: Г4, В3, РП4

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству ТУ ВУ 790683385.009-2016



ИЛ

подпись

дата

Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"

213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Марка Мастика для ремонта AquaMast (18 кг)
Дата изготовления 14.12.19
Смена 5
Номер партии 9 345
Количество

Техническое свидетельство № ТС 01.2869.16

Показатели качества

Показатель	Ед. измер.	Норма	Факт
Условная вязкость, не менее	с	10	21
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	82-92	84,8
Теплостойкость в течение 5 часов, не ниже	°С	100	100
Прочность на сдвиг клеевого соединения, не менее	кН/м	0,1	3,49
Прочность сцепления между слоями, рулон-рулон, не менее	МПа	0,1	0,3
Прочность сцепления между слоями, рулон-бетон, не менее	МПа	0,1	0,39
Прочность сцепления с основанием, с металлом, не менее	МПа	0,1	0,39
Условная прочность, не менее	МПа	0,2	0,36
Относительное удлинение при растяжении, не менее	%	100	112,3
Водопоглощение, по массе, не более	%	2	0,31
Жизнеспособность	<>	2	3
Гибкость на брус с закруглением R 5 мм при температуре не выше	°С	5	5
Водонепроницаемость (p=0,001 МПа), в течение, не менее 72 часов	<>	72	72
Водонепроницаемость (p=0,03 МПа), в течение, не менее 10 минут	<>	10	10
Прочность сцепления с основанием, с бетоном, не менее	МПа	0,1	0,39

Пожарно-технические показатели: Г4, В3, РП4

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству ТУ ВУ 790683385.009-2016



ИЛ

подпись

дата

Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"

213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Марка Мастика для ремонта AquaMast (18 кг)
Дата изготовления 23.12.19
Смена 5
Номер партии 9 541
Количество 684 кг

Техническое свидетельство № ТС 01.1584.17

Показатели качества

Показатель	Ед. измер.	Норма	Факт
Условная вязкость, не менее	с	10	21
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	82-92	84,8
Теплостойкость в течение 5 часов, не ниже	°C	100	100
Прочность на сдвиг клеевого соединения, не менее	кН/м	0,1	3,49
Прочность сцепления между слоями, рулон-рулон, не менее	МПа	0,1	0,3
Прочность сцепления между слоями, рулон-бетон, не менее	МПа	0,1	0,39
Прочность сцепления с основанием, с металлом, не менее	МПа	0,1	0,39
Условная прочность, не менее	МПа	0,2	0,36
Относительное удлинение при растяжении, не менее	%	100	112,3
Водопоглощение, по массе, не более	%	2	0,31
Жизнеспособность	<>	2	3
Гибкость на брусе с закруглением R 5 мм при температуре не выше	°C	5	5
Водонепроницаемость (p=0,001 МПа), в течение, не менее 72 часов	<>	72	72
Водонепроницаемость (p=0,03 МПа), в течение, не менее 10 минут	<>	10	10
Прочность сцепления с основанием, с бетоном, не менее	МПа	0,1	0,39

Пожарно-технические показатели: Г4, В3, РП4

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству ТУ ВУ 790683385.009-2016



ИЛ

подпись

дата



Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"

213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Марка Мастика кровельная и гидроизоляционная битумно-пог
Дата изготовления 29.12.19
Смена 5
Номер партии 9 647
Количество 1 200 кг

Сертификат соответствия № ВУ/112 02.01.022 01445

Показатели качества

Показатель	Ед. измер.	Норма	Факт
Условная вязкость, не менее	с	100	800
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	30	69,5
Время высыхания, не более	ч	24	23
Содержание естественных радионуклидов Аэфф, БК/кг	БК/кг	370	27,5
Теплостойкость в течение 5 часов, не ниже	°С	90	90
Прочность на сдвиг клеевого соединения, не менее	кН/м	1	4,4
Условная прочность, не менее	МПа	0,2	1,29
Относительное удлинение при растяжении, не менее	%	100	800
Водопоглощение, по массе, не более	%	2	0,2
Гибкость на брусе с закруглением R 5 мм при температуре не выше	°С	-15	-15
Водонепроницаемость (p=0,001 МПа), в течение, не менее 72 часов	<>	0,001	0,004
Водонепроницаемость (p=0,03 МПа), в течение, не менее 10 минут	<>	0,03	0,03
Прочность сцепления с основанием, с бетоном, не менее	МПа	0,2	0,77

Пожарно-технические показатели: Г4, В3, РП4

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству СТБ 1262-2001 с изм. 1, 2



ИЛ

подпись

дата

