

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)
Nr.140/ 26.07.2024

- 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: STICKY EMAIL CU USCARE RAPIDĂ**
- 2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:** Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .
- 3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** Protecția și decorarea suprafețelor din metal, lemn sau zidarie la interiorul și exteriorul construcțiilor.
- 4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :**
SC EVOLOR S.R.L. Sat Buleta, Comuna Mihaesti, Strada Depozitelor nr. 5, jud. Valcea, Tel: 0250 772562, e-mail: office@evolor.ro
- 5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** *Nu este cazul*
- 6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1678-2024

7. Performanța produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificatia tehnica de referință	Valori declarate (rezultate incercari)
Densitatea	SR EN ISO 2811-1:2016	1,00– 1,20 g/cm ³	1,116 g/cm ³
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2019	-	62,166 %
Uscare aparent completă	SR EN ISO 9117:2012	24 ore	24 ore
Încercarea la carioaj, grilă 1 mm	SR EN ISO 2409:2013	Maxim 1	Clasificare 1
Rezistența la îndoire pe dorn cilindric	SR EN ISO 1519:2011	-	Ø 2 mm
Rezistența la caderea unei mase (1000g)	SR EN ISO 6272-1:2012	-	100 cm fără deteriorări
Clasa de reacție la foc	performanță nedeterminată		

- 8. Denumirea și adresa laboratoarelor care au efectuat încercările:**
S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC EVOLOR SRL
MIHAESTI – VALC EA
26.07.2024

DIRECTOR CERCETARE DEZVOLTARE
CHIMIST PASITA ANISOARA

F-86-01.00



Data : 01.02.2022

FIȘĂ TEHNICĂ STICKY EMAIL CU USCARE RAPIDĂ

1. Descriere produs

Email alchidic lucios pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solventi organici.

2. Domeniul de utilizare

Se recomanda pentru protectia si decorarea structurilor metalice, a suprafetelor din lemn sau a zidariei. Se poate aplica atat la interior cat si la exterior.

3. Caracteristici principale:

- aderența excelentă la suportul pregătit corespunzător;
- putere bună de acoperire;
- uscare rapidă.

Culori disponibile: ALB, GRI LUMINOS, GRI ANTRACIT, VERDE, GALBEN,
ALBASTRU COBALT, ROSU, ROSU OXID, MARO CIOCOLATA, NEGRU

4. Caracteristici tehnice:

Nr. crt	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
A	Caracteristicile produsului		
1.	Aspect	lichid omogen, vascos	Vizual
2.	Densitate, g/cm ³	1,00 – 1,20	SR EN ISO 2811-1:2016
3.	Finețe de frecare, microni, max	20	SR EN ISO 1524-2002
B	Caracteristicile peliculei		
1.	Aspect	pelicula uniformă, lucioasă	Vizual
2	Culoare	conform etalon	Vizual

5. Mod de utilizare

Pregătirea produsului

Produsul se omogenizează bine înainte de utilizare.

Produsul se diluează cu Sticky Diluant Universal 509 în proporție de max 5% funcție de condițiile de aplicare.

Produsul diluat trebuie omogenizat pe timpul aplicării pentru a menține uniformitatea materialului.

Pregătirea suprafețelor

Înainte de vopsire trebuie verificată pregătirea suprafeței. Suporturile pe care se aplică produsul trebuie să fie, curate, desprăfuite, uscate și degresate.

Suprafețele metalice noi: se curată, se îndepărtează eficient rugina și eventualul tundar se degresează cu *Sticky Diluant Universal 509*, se lasă să se usuce apoi se grunduiesc cu grund alchidic anticoroziv *Sticky Grundal*.

Suprafețele metalice vopsite în prealabil: se îndepărtează vopseaua veche neaderentă și rugina. Dacă vopseaua veche este în condiții bune, suprafața de vopsit se slefuieste pentru mărirea rugozității. Suprafețele se desprăfuesc prin aspirare, periere sau stergere cu o lavetă din bumbac.

Zonele curățate până la suportul metalic se grunduiesc cu grund alchidic anticoroziv *Sticky Grundal*.

Suprafețe metalice ruginite

Pentru îndepărtarea ruginii și a tundrei de pe suprafețele metalice slab sau puternic ruginite, în vederea vopsirii, se folosește *Sticky Deruginol - soluție pentru îndepărtarea ruginii*

Suprafețe metalice slab ruginite: se aplică un strat continuu de *Sticky Deruginol*. După o oră se umezește cu apă, pentru a favoriza pătrunderea deruginolului în stratul de rugina și a asigura durată și umiditatea necesară unei conversii complete.

Înainte de aplicarea stratului de grund, se spală bine cu apă suprafața tratată, urmărindu-se îndepărtarea sarurilor neaderente. Grundul se aplică numai după uscarea completă a suprafeței. Nu se recomandă aplicarea stratului de email direct pe suprafața tratată cu deruginol, ci numai după aplicarea a minim un strat de grund alchidic anticoroziv *Sticky Grundal*.

Suprafețe puternic ruginite: se aplică un prim strat mai diluat de *Sticky Deruginol* (2 părți deruginol + 1 parte apă). După 3-4 ore se aplică al doilea strat de deruginol nediluat iar după 1-2 ore se umezește suprafața cu apă. Dacă stratul de rugina a fost prea gros, se poate aplica al treilea strat de deruginol în aceleași condiții ca la stratul al doilea.

Conversia se consideră completă când suprafața tratată devine uniformă, de culoare neagra-albastruie (după 12-24 ore).

Înainte de aplicarea stratului de grund, se spală bine cu apă suprafața tratată, urmărindu-se îndepărtarea sarurilor neaderente. Grundul se aplică numai după uscarea completă a suprafeței. Nu se recomandă aplicarea stratului de email direct pe suprafața tratată cu deruginol, ci numai după aplicarea a minim un strat de grund alchidic anticoroziv *Sticky Grundal*.

Suprafețele noi din lemn: se curăță, se șlefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă cu granulație medie, se desprăfuiesc, se degresează apoi se grunduiesc cu *Sticky Grund de impregnare*.

Se recomandă ca umiditatea lemnului să fie max. 12±2%.

În cazul în care suprafețele prezintă defecte (denivelări, fisuri, alte imperfecțiuni) acestea se nivelează folosind *Sticky Polistick – Chit de cutit pentru lemn, zidarie și rigips*. Zonele remediate se lasă să se usuce, apoi se șlefuiesc local pentru egalizare, se desprăfuiesc și se grunduiesc cu *Sticky Grund de impregnare*.

Important: Nu se recomandă aplicarea produsului pe suporturi din lemn deja tratate/impregnate, fără a se testa în prealabil.

Suprafețele din lemn vopsite în prealabil: se îndepărtează vopseaua sau lacul vechi neaderent. Se remediază fisurile și alte imperfecțiuni ale suprafeței folosind *Sticky Polistick – Chit de cutit pentru lemn, zidarie și rigips*. Zonele remediate se lasă să se usuce, apoi se șlefuiesc local pentru egalizare, se desprăfuiesc și se grunduiesc cu *Sticky Grund de impregnare*.

Suprafețele noi din zidarie, beton și tencuieli: se lasă suprafața să se usuce și să se matureze (minim 28 de zile), se îndepărtează eventuala eflorescență, până la stoparea ei, apoi se grunduiesc cu *Sticky TiefGrund* sau *Sticky Amorsa* perete.

Suprafețele din zidarie vopsite în prealabil: se îndepărtează pelicula veche până se obține un suport adecvat, se remediază fisurile și alte imperfecțiuni ale suprafeței folosind *Sticky Polistick – chit de cutit pentru lemn, zidarie și rigips*, se usucă, se îndepărtează praful și apoi se grunduiesc cu *Sticky TiefGrund* sau *Sticky Amorsa* perete.

Mod de aplicare: se aplică cu rola sau pensula în 2 straturi.

Se aplică prin pulverizare cu aer în condiții profesionale.

Strat 1: *Sticky Email* cu uscare rapidă diluat max. 5% cu *Sticky Diluant Universal 509*, funcție de metoda de aplicare sau natura suportului.

Strat 2: *Sticky Email* cu uscare rapidă diluat max. 3% cu *Sticky Diluant Universal 509* sau nediluat, funcție de metoda de aplicare sau natura suportului.

Curățarea echipamentelor de lucru se face imediat după întrebuințare cu *Sticky Diluant Universal 509*.

Condiții de aplicare:

- temperatura ambiantă: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura suprafața: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura produs: minim 10°C, maxim 30°C;
- umiditate mediu: maxim 70%.

Indicație: Nu se aplică în condiții de expunere directă la radiațiile solare, vânt, ploaie, ceață.

Timp de uscare, pelicula umedă 120 μm, 23±2°C, 50±5% umiditate relativă:

- timp de uscare la atingere: 3 ore;



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



- timp de uscare în adâncime: 12 ore;
- timp de uscare totală (pentru manipulare) 24 ore.

Atentie! Timpul de uscare depinde de temperatura și grosimea filmului fiind prelungit de scăderea temperaturii și creșterea grosimii filmului. O slabă circulație a aerului, umiditatea excesivă, influențează negativ procesul de uscare ducând astfel la deteriorarea peliculei.

6. Consum estimat: 10 -14 m²/ l/strat, funcție de metoda de aplicare și natura suportului.
Pierderile de material în cursul preparării și aplicării produsului trebuie luate în calcul separat.

7. Ambalare, transport și depozitare

Produsul se păstrează în ambalaje închise etanș, în spații sigure și bine ventilate, departe de sursele de căldură, neexpuse la radiațiile solare, la temperaturi între 5 - 30 °C.

Ambalarea se realizează în:

- ambalaje metalice de: 0.75 l, 2,5 l.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanțelor inflamabile și nocive.

Depozitarea produsului se face în spații uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi între 5 - 30 °C.

8. Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis erans, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

9. Reglementări legale

Natura riscurilor și recomandări de prudență:

Stingerea incendiilor: spuma, nisip, praf CO₂

Agenti de stingere interzisi: apă (jet compact, jet pulverizat)

Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicând cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară. Se interzice: utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme normelor referitoare la medii cu risc de explozie; prezenta oricărui surse de foc deschis (scanteie, flacăra, fumat); contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele; inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta normele de igiena muncii. Se va asigura o ventilație și sisteme de stingere a incendiilor eficiente, în cursul operațiilor de utilizare. Dacă produsul este utilizat în spații închise este obligatorie asigurarea unei circulații continue, adecvate, de aer proaspăt în cursul aplicării și uscării.

Deșeuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșuri și se tratează conform legislației în vigoare. După golire ambalajele rețin vapori de diluant și în consecință sunt periculoase în ceea ce privește riscul de incendiu, explozie și nocivitate.

Fisa cu date de securitate a produsului disponibilă la cerere.

COV limită UE g/l: cat A/i: 500

COV maxim în produs gata pentru utilizare, g/l: 500

Nota: Toate aceste date au caracter general privind performanțele de utilizare a produsului, de aceea se recomandă testarea produsului în condițiile proprii tehnologiei de aplicare.

Lucrul cu personal nespecializat, pregătirea necorespunzătoare a suprafeței, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea în alte condiții decât cele recomandate nu implică responsabilitatea producătorului.

Pentru lamuriri suplimentare va recomandăm să consultați producătorul.

EVOLOR SRL, Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
www.sticky.ro, e-mail: office@sticky.ro
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE (pentru agremente tehnice în construcții)

Nr.147/ 26.07.2024

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:**
STICKY PRACTIC – email universal pe bază de rășini alchidice
2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:** Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj
3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** Protecția și decorarea suprafețelor din metal, lemn sau zidarie la interiorul și exteriorul construcțiilor.
4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :**
SC EVOLOR S.R.L. Sat Buleta, Comuna Mihaesti, Strada Depozitelor nr. 5, jud. Valcea, Tel: 0250 772562, e-mail: office@evolor.ro
5. **Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** Nu este cazul
6. **Conformitatea este demonstrată având ca referință:**
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1678-2024
7. **Performanța produsului:**

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Densitatea	SR EN ISO 2811-1:2016	1,00– 1,25 g/cm ³	1,196 g/cm ³
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2019	-	63,556 %
Uscare aparent completă	SR EN ISO 9117:2012	24 ore	24 ore
Încercarea la caroiaj, grilă 1 mm	SR EN ISO 2409:2020	Maxim 1	Clasificare 1
Rezistența la îndoire pe dorn cilindric	SR EN ISO 1519:2011	Ø 2 mm	Ø 2 mm
Rezistența la caderea unei mase (1000g)	SR EN ISO 6272-1:2012	-	100 cm fără deteriorări
Clasa de reacție la foc	performanță nedeterminată		

8. Denumirea și adresa laboratoarelor care au efectuat încercările:

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC EVOLOR SRL
MIHAESTI – VALCEA
26.07.2024

DIRECTOR CERCETARE ȘI DEZVOLTARE,
CHIMIST PASITA ANISOARA


F-86-01.00

Data rev.: 03.04.2020

FIȘĂ TEHNICĂ

STICKY PRACTIC EMAIL UNIVERSAL PE BAZA DE RASINI ALCHIDICE

1. Descriere produs

Email alchidic semilucios pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solventi organici.

2. Domeniul de utilizare

Se recomanda pentru protectia si decorarea structurilor metalice, a suprafetelor din lemn sau a zidariei.
Se poate aplica atat la interior cat si la exterior.

3. Caracteristici principale:

- aderenta excelenta la suportul pregatit corespunzator;
- putere buna de acoperire.

Culori disponibile: ALB, CREM, GRI, VERNIL, BLEU, VERDE, GALBEN,
ALBASTRU, ROSU, ROSU OXID, MARO, OCRU, NEGRU

4. Caracteristici tehnice:

Nr. crt	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
A	Caracteristicile produsului		
1.	Aspect	lichid omogen, vascos	Vizual
2.	Densitate, g/cm ³	1,00 – 1,25	SR EN ISO 2811-1:2016
3.	Timp de scurgere cupa Ø 6, 20 ± 0,5°C, sec.	70 - 200	SR EN ISO 2431-:2003
4.	Finețe de frecare, microni, max	20	SR EN ISO 1524-2002
5.	Continut de substante nevolatile, %	60 ± 5	SR EN ISO 3251-2008
B	Caracteristicile peliculei		
1.	Aspect	pelicula uniformă, semilucioasă	Vizual
2.	Culoare	conform etalon	Vizual
3.	Încercarea la uscare aparent completă	24	SR EN ISO 9117:2012
4.	Încercarea la carioaj, grilă 1 mm	1 (f. bună)	SR EN ISO 2409:2013
5.	Rezistența la îndoire pe dorn cilindric	Ø 2 mm	SR EN ISO 1519:2011
6.	Rezistența la caderea unei mase (1000g)	100 fără deteriorări	SR EN ISO 6272-1:2012
7.	Clasa de reacție la foc	performanța nedeterminată	

5. Mod de utilizare

Pregătirea produsului

Produsul se omogenizează bine înainte de utilizare. Produsul este compatibil cu Sticky Diluant universal 509.

Pregătirea suprafețelor:

Suporturile pe care se aplică produsul trebuie să fie, curate, desprăfuite, uscate și degresate.

Suprafetele metalice noi: se curata, se indeparteaza eficient rugina si eventualul tundar se degresează cu Sticky Diluant Universal 509, se lasa sa se usuce apoi se grunduiesc cu grund alchidic Sticky Grundal.

Suprafetele metalice vopsite în prealabil: se indeparteaza vopseaua veche neaderente si rugina. Daca vopseaua veche este in conditii bune, suprafata de vopsit se slefuieste pentru marirea rugozitatii. Suprafetele se desprafuiesc prin aspirare, periere sau stergere cu o laveta din bumbac. Zonele curatate pana la suportul metalic se grunduiesc cu Sticky Grundal.

Suprafete metalice ruginite

Pentru indepartarea ruginii si a tundrei de pe suprafetele metalice slab sau puternic ruginite, in vederea vopsirii, se foloseste Sticky Deruginol - solutie pentru indepartarea ruginii

Suprafete metalice slab ruginite: se aplica un strat continuu de Sticky Deruginol . Dupa o ora se umezeste cu apa, pentru a favoriza patrunderea Deruginolului in stratul de rugina si a asigura durata si umiditatea necesara unei conversii complete.

Inainte de aplicarea stratului de grund, se spala bine cu apa suprafata tratata, urmarindu-se indepartarea sarurilor neaderente. Grundul se aplica numai dupa uscarea completa a suprafetei. Nu se recomanda aplicarea stratului de email direct pe suprafata tratata cu deruginol, ci numai dupa aplicarea a minim un strat de grund – Sticky Grundal.

Suprafete puternic ruginite: se aplica un prim strat mai diluat de Sticky Deruginol (2 parti deruginol + 1 parte apa). Dupa 3-4 ore se aplica al doilea strat de deruginol nediluat iar dupa 1-2 ore se umezeste suprafata cu apa. Daca stratul de rugina a fost prea gros, se poate aplica al treilea strat de deruginol in aceleasi conditii ca la stratul al doilea.

Conversia se considera completa cand suprafata tratata devine uniforma, de culoare neagra-albastruie (dupa 12-24 ore).

Inainte de aplicarea stratului de grund, se spala bine cu apa suprafata tratata, urmarindu-se indepartarea sarurilor neaderente. Grundul se aplica numai dupa uscarea completa a suprafetei. Nu se recomanda aplicarea stratului de email direct pe suprafata tratata cu deruginol, ci numai dupa aplicarea a minim un strat de grund – Sticky Grundal.

Suprafetele noi din lemn: se curăță, se șlefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă cu granulație medie, se desprăfuiesc, se degreseaza apoi se grunduiesc cu Sticky Grund de impregnare.

In cazul in care suprafetele prezinta defecte (denivelari, fisuri, alte imperfectiuni) acestea se niveleaza folosind Sticky Polistick – chit de cutit pentru lemn, zidarie si rigips. Zonele remediate se lasa sa se usuce, apoi se slefuiesc local pentru egalizare, se desprafuiesc si se grunduiesc cu Sticky Grund de impregnare. *Nu se recomanda aplicarea produsului pe suporturi din lemn deja tratate/impregnate, fara a se testa in prealabil.*

Suprafetele din lemn vopsite in prealabil: se indeparteaza vopseaua sau lacul vechi neaderent. Se remediază fisurile si alte imperfectiuni ale suprafetei folosind Sticky Polistick –chit de cutit pentru lemn, zidarie si rigips. Zonele remediate se lasa sa se usuce, apoi se slefuiesc local pentru egalizare, se desprafuiesc si se grunduiesc cu Sticky Grund de impregnare.

Suprafetele noi din zidarie, beton si tencuieli: se lasă suprafata sa se usuce si sa se matureze (minim 28 de zile), se îndepărtează eventuala eflorescență, pana la stoparea ei, apoi se grunduiesc cu Sticky TiefGrund) sau Sticky Amorsa perete.

Suprafetele din zidarie vopsite în prealabil: se îndepărtează pelicula veche până se obtine un suport adecvat, se remediază fisurile și alte imperfectiuni ale suprafetei folosind Sticky Polistick –chit de cutit pentru lemn, zidarie si rigips, se usucă, se îndepărtează praful și apoi se grunduiesc cu Sticky TiefGrund) sau Sticky Amorsa perete.

Mod de aplicare: se aplica cu rola sau pensula in 2 straturi.

Se recomanda aplicarea produsului prin pulverizare cu aer doar in conditii profesionale.

Curatarea echipamentelor de lucru se face imediat dupa intrebuintare cu Sticky Diluant Universal 509.

Conditii de aplicare:

- temperatura ambianta: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura suprafata: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura produs: minim 10°C, maxim 30°C;
- umiditate mediu: maxim 70%;

Indicatie: Nu se aplica in conditii de expunere directa la radiatiile solare, vant, ploaie, ceata.

Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finala 24 ore, uscare totala 3 zile.

Timpii de uscare depind de temperatura si grosimea filmului fiind prelungiti de scaderea temperaturii si cresterea grosimii filmului. O slaba circulatie a aerului, umiditatea excesiva, influenteaza negativ procesul de uscare ducand astfel la deteriorarea peliculei.

6. Consum estimat: 8 - 10 m²/ l/strat, functie de metoda de aplicare si natura suportului.

Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii produsului trebuie luate in calcul separat.

7. Ambalare, transport si depozitare

Produsul se pastreaza în ambalaje închise etanș, în spații sigure și bine ventilate, departe de sursele de caldura, neexpuse la radiațiile solare, la temperaturi între 5 - 30 °C.

Ambalarea se realizează în:

- ambalaje metalice de: 0.6 l, 2,5 l și 20 kg.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanțelor inflamabile și nocive.

Depozitarea produsului se face în spații uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi între 5 - 30 °C.

8. Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original inchis erans, in conditiile respectarii regulilor de transport si depozitare.

9. Reglementari legale

Natura riscurilor si recomandari de prudenta:

Stingerea incendiilor: spuma, nisip, praf CO₂

Agenti de stingere interzisi: apa (jet compact, jet pulverizat)

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara. Se interzice: utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme normelor referitoare la medii cu risc de explozie; prezenta oricaror surse de foc deschis (scanteie, flacara, fumat); contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele; inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta normele de igiena muncii. Se va asigura o ventilatie si sisteme de stingere a incendiilor eficiente, in cursul operatiilor de utilizare. Daca produsul este utilizat in spatii inchise este obligatorie asigurarea unei circulatii continue, adecvate, de aer proaspat in cursul aplicarii si uscarii.

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare După golire ambalajele rețin vapori de diluant și în consecință sunt periculoase în ceea ce privește riscul de incendiu, explozie și nocivitate.

Fisa cu date de securitate a produsului disponibila la cerere.

COV limita UE g/l: cat A/d: 300

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 300

Nota: Toate aceste date au caracter general privind performantele de utilizare a produsului, de aceea se recomanda testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare.

Lucrul cu personal nespecializat, pregatirea necorespunzatoare a suprafetei, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea in alte conditii decat cele recomandate nu implica responsabilitatea producatorului.

Pentru lamuriri suplimentare va recomandam sa consultati producatorul.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002736-25

Data emiterii: 22 decembrie 2025

Valabil pînă la: 21 decembrie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Email, diluant și grund dispersiv în mediu neapos, marca comercială STICKY:
Vopsea Alchidica Practic -0.6 L, 2.5 L; EMAIL Uscare Rapida, Lac Alchidic Int/Ext-0.75 L, 2.5 L; Diluant Nitro 209-0.9 L; Diluant Universal 509 -0.5 L, 0.9 L; Grund Grundal-0.9 KG, 5 KG.

Codul NCM
3208

Livrările se vor realiza conform condițiilor satabilite cu SC "Evolor" SRL, România.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST R 51691:2011, p.5.3, tab.1, ind. 1, 3, 4, 6, p.5.5, tab.3, ind. 1 - 5; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

SC "Evolor" SRL, România.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"NANU MARKET" S.R.L.,
str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr. 844 din 22.12.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 45/2 din 18.12.2025, eliberat de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr. 102/1 din 15.12.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-23165/2025 din 17.12.2025, eliberat de Agenția Național Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:


Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului.
Contract de prestare servicii Nr. 120/2023 din 01.06.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002737-25

Data emiterii: 22 decembrie 2025

Valabil până la: 21 decembrie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsea, amorsă, lac, colorant, tencuia decorativă dispersivă în mediu apos,
marca comercială STICKY, CORAL.

A se vedea anexa - 29 pozitii.

Livrările se vor realiza conform condițiilor satabilite cu SC "Evolor" SRL, România.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab.1 (ind.2, 3, 4-7), pct.5.4, 5.5, 10; RNI 06-5.3.35.2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

SC "Evolor" SRL, România.

Codul NCM
3209
3214

SOLICITANT

"NANU MARKET" S.R.L.,
str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
UA

IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr. 844 din 22.12.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 45/1 din 18.12.2025, eliberat de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr. 102/2 din 15.12.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC", Aviz sanitar Nr. P-23165/2025 din 17.12.2025, eliberat de Agenția Națională Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului.
Contract de prestări servicii Nr. 120/2023 din 01.06.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Anexă

Fila File
1 2la certificatul de conformitate
Nr. 13 C002737-25 din:

22 decembrie 2025

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Produs	Capacitate ambalaj
1	CORAL EFFETTO vopsea cu efect decorativ	0.45 L, 0.9 L
2	STICK Y Amorsa Perete	1.0 L, 4.0 L, 10.0 L
3	CORAL CERAMIC Vopsea Ultralavabila Antibacteriana	2.5 L, 8.5 L
4	CORAL AQUA email	0.45 L, 0.6 L, 2.5 L
5	CORAL Grund de Impregnare pe Baza de Apa	0.75 L, 2.5 L
6	CORAL Lac Lemn pe Baza de Apa	0.75 L, 2.5 L
7	STICK Y Grund Amorsa Tencuiala Decorativa	5.0 Kg
8	PACHET CORAL Vopsea Lavabila Exterior + Amorsa	15.0 L+ 4.0 L
9	PACHET SUPER STICK Y Vopsea Lavabila Exterior cu Silicon + Amorsa	15.0 L+ 4.0 L
10	STICK Y Tencuiala Decorativa Structurata Cu Silicon	25.0 Kg
11	STICK Y Solutie Antimușegai Forte (Spray)	0.75 L
12	STICK Y Solutie Antimușegai	0.9 L
13	STICK Y Tiefgrund	1.0 L
14	STICK Y Vopsea Lavabila Interior	1.0L, 2.5 L, 5.0 L, 8.5 L, 25.0 L
15	SUPER STICK Y Vopsea Lavabila Exterior Cu Silicon	1.0 L, 2.5 L, 5.0 L, 8.5 L, 25.0 L
16	CORAL Baza Colorare Pastel Interior	2.5 L, 10.0 L
17	CORAL Baza Colorare	2.5 L, 10.0 L
18	PACHET STICK Y Vopsea Lavabila Interior + Amorsa Gata De Aplicare	15.0 L+ 4.0 L
19	PACHET PROFI WEISS VOPSEA LAVABILA INTERIOR + PROFI WEISS AMORSA	15.0 L+ 4.0 L
20	PACHET CORAL CERAMIC Vopsea Ultralavabila Antibacteriana + Coral Amorsa	15.0 L+ 4.0 L
21	PROFI WEISS VOPSEA LAVABILA INTERIOR	2.5 L, 8.5 L
22	STICK Y Color Pigment Superconcentrat	25 ml
23	Colorant	1000 ml
24	STICK Y Vopsea Lavabila Baie si Bucatarie Rezistenta La Mușegai	4.0 l, 8.5 l



Director General

PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate


Anexă

Fila File
2 2la certificatul de conformitate
Nr. 13 C002737-25 din:

22 decembrie 2025

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Produs	Capacitate ambalaj
25	STICK Y Amorsa Perete Cu Rezistenta La Mucegai	1.0 L, 4.0 L
26	STICK Y AKLASS Vopsea Super Lavabila Antimucegai	2.5 L, 8.5 L
27	PACHET STICK Y A KCLASS Vopsea Super Lavabila Antimucegai + Amorsa Rezistenta La Mucegai	15.0 L + 4.0 L
28	PACHET CORAL Vopsea Superlavabila Interior Antimucegai Antibacterian + Amorsa	15.0 L + 4.0 L
29	CORAL Vopsea Superlavabila Interior Antimucegai / Antibacterian	2.5 L, 8.5 L



Director General

PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-23165/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 17 decembrie 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Materiale utilizate în lucrări de construcție m.c. EVOLOR, CORAL, STICKY, WEISS – vopsea, tencueli decorative, grunduri și lacuri

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobate prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
SC "EVOLOR" SRL, România

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
"NANU MARKET" S.R.L. , Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str. Constructorilor, 1

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.506 din 31.07.2024, invoice nr.2025030 din 23.10.2025, declarații de conformitate, vamale, rapoarte de încercări

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Materialele conțin substanțe admise pentru utilizare în industria produselor chimice utilizate în construcții, instrucțiunile prevăd măsuri de protecție, atenționări în conformitate cu standardele și reglementările pentru astfel de produse

Domeniu de utilizare / Область применения:
lucrări de construcții

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.12.2028

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc

Digitally signed by Gustiuc Vasile
Date: 2025.12.17 08:53:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Raport de încercări Nr. 102/1 din 15.12.2025

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

NANU MARKET S.R.L., str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova
OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova
Diluant universal 509 STICKY, marca comercială
SC Evolor SRL, România
Act de eșantionare-program radiologie Nr. 844/1 din 08.12.2025
Guțu Maria - expert OC Certmatcon
1,0 kg
Cererea nr. 102 din 12.12.2025
102-1
15.12.2025
15.12.2025
Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Certificare
U= 65 %, T= 23 C°, P= 103,2 kPa
Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266
(RVI-100 din 03.09.2025);
Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135
(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 891 din 03.03.2025);
Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 02 din 03.09.2025.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	0.00	6.40
Th-232 Bq/kg			-	7.57	3.72
K-40 Bq/kg			-	0.00	202
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	9.84	19.8

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. NANU MARKET S.R.L.
2. CIEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

L.S.

Șef CIEC

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/

Raport de încercări

Nr. 102/1 din 15.12.2025

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

NANU MARKET S.R.L., str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova
OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova
Diluant universal 509 STICKY, marca comercială
SC Evolor SRL, România
Act de eșantionare-program radiologie Nr. 844/1 din 08.12.2025
Guțu Maria - expert OC Certmatcon
1,0 kg
Cererea nr. 102 din 12.12.2025
102-1
15.12.2025
15.12.2025
Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Certificare
U= 65 %, T= 23 C°, P= 103,2 kPa
Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266 (RVI-100 din 03.09.2025);
Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135 (CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 891 din 03.03.2025);
Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 02 din 03.09.2025.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR


Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	0.00	6.40
Th-232 Bq/kg			-	7.57	3.72
K-40 Bq/kg			-	0.00	202
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	9.84	19.8

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. NANU MARKET S.R.L.
2. CIEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.



Rotari Anatolie
/nume, prenume/

Cheptene Aculina
/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/

Raport de încercări Nr. 102/2 din 15.12.2025

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

NANU MARKET S.R.L., str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova
OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova
Vopsea lavabilă interior PROFI WEISS
SC Evolor SRL, România
Act de eșantionare-program radiologie Nr. 844/1 din 08.12.2025
Guțu Maria - expert OC Certmatcon
1,0 kg
Cererea nr. 102 din 12.12.2025
102-2
15.12.2025
15.12.2025
Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Certificare
U= 65 %, T= 23 C°, P= 103,2 kPa
Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266 (RVI-100 din 03.09.2025);
Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135 (CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 891 din 03.03.2025);
Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 02 din 03.09.2025.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	5.62	6.43
Th-232 Bq/kg			-	12.1	3.99
K-40 Bq/kg			-	0.00	189
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	21.4	18.9

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. NANU MARKET S.R.L.
2. CIEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

L.Ș.

Șef CIEC

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

/semnătură/

/semnătură/

2003-MD, mun. Chişinău, or. Durleşti str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПН-7.8-1
		Ediția: 2
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 45/2 din 18.12.2025	Data: 13.11.19
		Pagina 1 din 2

Pentru încercări au fost prezentate eșantioanele:

Email alchidic cu uscare rapidă „STICKY”, m.c. EVOLOR

în baza actului de prelevare a eșantioanelor al OC „CertMatCon” Nr. 844 din 08.12.2025

Producătorul: SC „EVOLOR” SRL, România

Solicitantul: „NANU MARKET” SRL, str. Constructorilor ,1, mun. Chişinău, RM

Data primirii eșantioanelor: 08.12.2025

Încercările s-au început: 08.12.2025

Încercările s-au finalizat: 18.12.2025

Cantitatea:

1 ambalaj x 0,75 L

Locul efectuării încercărilor: LÎ SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: de certificare

conform programului de încercări al OC „CertMatCon” și SM GOST R 51691:2011 „Lacuri și vopsele. Emailuri. Condiții tehnice generale”

1. Denumirea documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:

SM GOST R 51691:2011 „Lacuri și vopsele. Emailuri. Condiții tehnice generale”,
SM EN ISO 3251:2014 „Lacuri, vopsele și materiale plastice. Determinarea conținutului de substanțe nevolatile”,
SM EN ISO 1524:2016 „Vopsele, lacuri și cerneluri tipografice. Determinarea fineții de dispersie”,
GOST 19007-73 „ЛКМ. Методы определения времени и степени высыхания” (anulat),
GOST 15140-78 „ЛКМ. Методы определения адгезии” (anulat),
GOST 4765-73 „ЛКМ. Метод определения прочности при ударе” (anulat),
GOST 6806-73 „ЛКМ. Методы определения эластичности пленки при изгибе” (anulat),
GOST 8784 -75 „ЛКМ. Методы определения укрывистости” (anulat),
GOST 8420-74 „ЛКМ. Методы определения условной вязкости” (anulat)

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, umiditatea $(65 \pm 5)\%$

3. Caracteristica eșantionului:

Eșantionul 1 a fost prezentat în cutie metalică, 0,75 L.

Data fabricării – 24.06.2025. Termen de valabilitate - 36 luni.

4. Rezultatele încercărilor prezentate în tabel – pagina 2 a raportului

2003-MD, mun. Chişinău, or. Dureşti str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПИ-7.8-1
		Ediția: 2
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 45/2 din 18.12.2025	Data: 13.11.19
		Pagina 2 din 2

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabelul

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 51691:2011 pct. 5	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective
			<i>Email alchidic cu uscare rapidă „STICKY”, m.c. EVOLOR</i>
1	2	3	4
Viscozitatea convențională la temperatura (20,0±0,5)°C după VZ-246, s	SM GOST R 51691:2011 p.5.3, tab.1, ind.1 și DN pentru anumită marcă de email	GOST 8420-74	180,0 ± 3,60
Fracția masică a substanțelor nevolatile, %	SM GOST R 51691:2011 p.5.3, tab.1, ind.2 și DN pentru anumită marcă de email	SM EN ISO 3251:2014	64,67 ± 0,50
Timpul de uscare pînă la gradul 3 la temperatura (20,0±2)°C, h	SM GOST R 51691:2011 p.5.3, tab.1, ind.3 și DN pentru anumită marcă de email	GOST 19007-73	4,00 ± 0,20
Gradul de remărunțire, μm	SM GOST R 51691:2011 p.5.3, tab.1, ind.4 și DN pentru anumită marcă de email	SM EN ISO 1524:2016	25,0 ± 1,25
Puterea de acoperire, g/m²	SM GOST R 51691:2011 p.5.3, tab.1, ind.6 și DN pentru anumită marcă de email	GOST 8784 -75, met. 1	88,44 ± 2,21
Aspectul exterior al acoperirii	SM GOST R 51691:2011 p.5.5, tab.3, ind.1-2 Aspectul exterior al acoperirii trebuie să fie cu structură omogenă, fără bule, zgîrîeturi și crăpături	SM GOST R 51691:2011, pct 9.3 (visual)	Aspectul exterior al acoperirii are structură omogenă, fără bule, zgîrîeturi și crăpături. Culoarea- gri.
Adeziunea, puncte	SM GOST R 51691:2011 p.5.5, tab.3, ind.3 max 2	GOST 15140-78 cap.2	2
Elasticitatea peliculei la îndoire, mm	SM GOST R 51691:2011 p.5.5, tab.3, ind.4 max 3	GOST 6806-73	3 Nu sunt prezente defecte pe suprafața acoperirii a emailului
Rezistența peliculei la lovire după aparatul de tip U-1, cm	SM GOST R 51691:2011 p.5.5, tab.3, ind.5 min 40	GOST 4765-73	41 (acoperirea este rezistență la încercări)

Semnăturile: Șeful laboratorului LÎ SRL „Aschim CI” N. Varzari

Expert OC „CertMatCon”

(semnătura)

M. Guțu

(semnătura)

Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL „Aschim CI”.
La solicitarea clientului LÎ SRL „Aschim CI” poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată
(nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durlești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПИ-7.8-1
		Ediția: 2
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 45/3 din 18.12.2025	Data: 13.11.19
		Pagina 1 din 2

Pentru încercări au fost prezentate eșantioanele:

Grund alchidic STICKY m.c., EVOLOR”

în baza actului de prelevare a eșantioanelor al OC „CertMatCon” Nr 844 din 08.12.2025

Producătorul: SC „EVOLOR ” SRL, România

Solicitantul: „NANU MARKET” SRL, str. Constructorilor ,1, mun. Chișinău, RM

Data primirii eșantioanelor: 08.12.2025

Cantitatea:

Încercările s-au început: 08.12.2025

1 ambalaj x 0,9 kg

Încercările s-au finalizat: 18.12.2025

Locul efectuării încercărilor: LÎ SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: de certificare

conform programului de încercări al OC „CertMatCon” și GOST R 52491:2005 „Lacuri și vopsele utilizate în construcții. Condiții tehnice generale”

1. Denumirea documentului normativ ce determină cerințele pentru producție si metode de încercări:

SM EN ISO 3251:2014 „Lacuri, vopsele și materiale plastice. Determinarea conținutului de substanțe nevolatile”,

SM EN ISO 2812-2:2019 „Vopsele și lacuri. Determinarea rezistenței la lichide. Partea 2: Metoda prin imersiune”,

GOST R 52491:2005 „Lacuri și vopsele utilizate în construcții. Condiții tehnice generale”,

GOST 31093-2003 „Материалы лакокрасочные мебельные. Общие технические условия”

GOST 19007-73 „ЛКМ. Методы определения времени и степени высыхания” (anulat),

GOST 15140-78 „ЛКМ. Методы определения адгезии” (anulat),

GOST 8420-74 „ЛКМ. Методы определения условной вязкости” (anulat).

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului (20±2)°C , umiditatea (65±5)%

3. Caracteristica eșantionului:

Eșantionul a fost prezentat în cutie metalică, 0,9 kg.

Data fabricării: 17.09. 2025. Termen de valabilitate - 24 luni.

4. Rezultatele încercărilor prezentate în tabel – pagina 2 a raportului

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durlești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПН-7.8-1
		Ediția: 2
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 45/3 din 18.12.2025	Data: 13.11.19
		Pagina 2 din 2

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabelul

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform GOST R 52491:2005 pct. 5.2	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective
			<i>Grund alchidic STICKY m.c., EVOLOR</i>
1	2	3	4
Viscozitate convențională la temperatura (20,0±0,5)°C după B3-246, s	GOST R 52491:2005 p.5.2.1, tab.1, ind.1 și DN pentru anumită marcă de grund	GOST 8420-74	116,0 ± 2,9
Fracția masică a substanțelor nevolatile, %	GOST R 52491:2005 p.5.2.1, tab.1, ind.2 și DN pentru anumită marcă de grund	SM EN ISO 3251:2014	74,62 ± 0,50
Timpul de uscare pînă la gradul 3 la temperatura (20,0±2)°C, h	GOST R 52491:2005 pct. 5.2.5, tab. 5, ind 1 max 24	GOST 19007-73	4,00 ± 0,20
Adeziunea, puncte	GOST R 52491:2005 pct. 5.2.5, tab.5, ind.2 max 1	GOST 15140-78 cap. 2	1
Rezistența acoperirii la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C, h	GOST R 52491:2005 pct. 5.2.5, tab.5, ind.3 min 24	SM EN ISO 2812-2:2019	Acoperirea este rezistentă la acțiunea statică a apei. După 24 h de încercări aspectul exterior al acoperirii este fără schimbări în comparație cu etalonul

Semnăturile: Șeful laboratorului LÎ SRL „Aschim CI”

Expert al OC „CertMatCon”

(semnătura) N. Varzari
(semnătura) M. Gușu

Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.

Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL „Aschim CI”.

La solicitarea clientului LÎ SRL „Aschim CI” poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată (nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).

2003-MD, mun. Chişinău, or. Dureşti str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПИИ-7.8-1
		Ediția: 2
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 45/1 din 18.12.2025	Data: 13.11.19
		Pagina 1 din 3

Pentru încercări au fost prezentate eşantioanele:

- 1- Lac pentru lemn pe baza de apă pentru interior /exterior „CORAL ”m.c. EVOLOR*
2-Amorsa acrilică pentru perete concentrat „STICKY ” m.c. EVOLOR

în baza actului de prelevare a eşantioanelor al OC „CertMatCon” Nr. 844 din 08.12.2025

Producătorul: SC „EVOLOR ” SRL, România

Solicitantul: „NANU MARKET” SRL, str. Constructorilor ,1, mun. Chişinău, RM

Data primirii eşantioanelor: 08.12.2025

Încercările s-au început: 08.12.2025

Încercările s-au finalizat: 18.12.2025

Cantitatea:

1- 1 ambalaj x 0,75 L

2- 1 ambalaj x 1,0 L

Locul efectuării încercărilor: LÎ SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: **de certificare**

conform programului de încercări al OC „CertMatCon” şi SM GOST R 52020:2003 „Materiale pentru vopsire dispersive în apă”

1. Denumirea documentului normativ ce determină cerințele pentru producție si metode de încercări:

SM GOST R 52020-2003 „Materiale pentru vopsire dispersive în apă”,

SM EN ISO 3251:2014 „Lacuri, vopsele şi materiale plastice. Determinarea conținutului de substanțe nevolatile”,

SM EN ISO 2812-2:2019 „Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenței la lichide. Partea 2: Metoda prin imersiune”,

SM EN ISO 1524:2016 „Vopsele, lacuri şi cerneluri tipografice. Determinarea fineții de dispersie”,

GOST 19007-73 „ЛКМ. Методы определения времени и степени высыхания” (anulat),

GOST 8420-74 „ЛКМ. Методы определения условной вязкости” (anulat)

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului (20±2)°C , umiditatea (65±5)%

3. Caracteristica eşantionului:

Eşantionul 1 a fost prezentat în cutie metalică, 0,75 L.

Data fabricării: 19.05.2025. Termen de valabilitate: 36 luni.

Eşantionul 2 a fost prezentat în flacon polimeric, 1,0 L .

Data fabricării: 08.10.2025. Termen de valabilitate: 24 luni.

4. Rezultatele încercărilor prezentate în tabel – pagina 2-3 a raportului

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПН-7.8-1
		Ediția: 2
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 45/1 din 18.12.2025	Data: 13.11.19
		Pagina 2 din 3

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabelul

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1, Tabelul 1	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective
			1- Lac pentru lemn pe baza de apă pentru interior /exterior „CORAL ”m.c. EVOLOR
1	2	3	4
Aspectul exterior al acoperirii	ind.2 Aspectul exterior al acoperirii trebuie să fie cu aceeași structură, fără bule, zgîrîeturi și crăpături	SM GOST R 52020:2003 pct. 9.3	Aspectul exterior al acoperirii este cu aceeași structură, fără bule, zgîrîeturi și crăpături
Fracția masică a substanțelor nevolatile, %	ind.3 min 30	SM EN ISO 3251:2014	31,85 ± 0,25
pH	ind.4 6,5-9,5	SM GOST R 52020:2003 pct. 9.4	8,20 ± 0,05
Viscozitate convențională la temperatura (20,0±0,5)°C după B3-246, s	ind.6 min 30	GOST 8420-74	191,0 ± 3,8
Rezistența acoperirii la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C, h	ind.9 min 24	SM EN ISO 2812-2:2019	Acoperirea vopselei este rezistentă la acțiunea statică a apei. După 24 h de încercări aspectul exterior al acoperirii este fără schimbări în comparație cu etalonul

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПИ-7.8-1
		Ediția: 2
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 45/1 din 18.12.2025	Data: 13.11.19
		Pagina 3 din 3

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1, Tabelul 1	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective
			2-Amorsa acrilică pentru perete concentrat „STICKY ” m.c. EVOLOR
1	2	3	4
Aspectul exterior al acoperirii	ind.2 Aspectul exterior al acoperirii trebuie să fie cu aceeași structură, fără bule, zgîrîeturi și crăpături	SM GOST R 52020:2003 pct. 9.3	Aspectul exterior al acoperirii este cu aceeași structură, fără bule, zgîrîeturi și crăpături
pH	ind.4 6,5-9,5	SM GOST R 52020:2003 pct. 9.4	8,20 ± 0,05
Timpul de uscare pînă la gradul 3 la temperatura (20,0±2)°C, h	ind.5 max 12	GOST 19007-73	2,00 ± 0,05
Gradul fineții de frecare, μm	ind.7 max 70	SM EN ISO 1524:2016	≤ 5,0
Rezistența acoperirii la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C, h	ind.9 min 24	SM EN ISO 2812-2:2019	Acoperirea vopselei este rezistentă la acțiunea statică a apei. După 24 h de încercări aspectul exterior al acoperirii este fără schimbări în comparație cu etalonul

Semnăturile: Șeful laboratorului LÎ SRL „Aschim CI”

Expert al OC „CertMatCon”

(semnătură) N. Varzari
(semnătură) M. Guțu

*Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL „Aschim CI”.
La solicitarea clientului LÎ SRL „Aschim CI” poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată (nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).*

EMAILURI

SCANEAZĂ
PENTRU
INFO



0,6L

2,5L



CORAL AQUA

Email pe bază de apă interior/exterior

bună aplicare și putere de acoperire | rezistență foarte bună a culorilor în timp | aderență excelentă la suport | rezistență ridicată la uzură și intemperii | fără miros

Utilizare: protejarea suprafețelor din lemn, metal, zidărie neutră
Consum specific: 8-10 mp/litru/strat

ALB BOREAL	SILVER GREY	CREM LATTE	VERDE ESMERALDA	GALBEN SOLAR	ROȘU PASSION
FUCHSIA CANDY	MARO FOXY	MOV LAVANDER	ALBASTRU SAFIR	ALBASTRU TURQUOISE	NEGRU CARBON
ORANGE VALENCIA	ALB SELENAR	GRI ANTRACIT			

SCANEAZĂ
PENTRU
INFO



0,75L

2,5L



STICKY Email cu Uscare Rapidă

aderență excelentă la suport | putere bună de acoperire | rezistență la uzură și intemperii | uscare rapidă

Utilizare: protecția și decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidăriei
Consum specific: 10-14 mp/litru/strat

NEGRU	ROȘU OXID	MARO CIOCOLATĂ	ALBASTRU COBALT	ALB	GRI LUMINOS
GALBEN	OCRU	GRI ANTRACIT	ROȘU	MARO ROȘCAT	GRI METAL
CREM	MARO DESCHIS	VERDE			

SCANEAZĂ
PENTRU
INFO



0,6L

2,5L

20L



STICKY PRACTIC

Email Alchidic Semilucios

aderență excelentă la suport | putere bună de acoperire | rezistență la uzură și intemperii

Utilizare: protecția și decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidăriei
Consum specific: 8-10 mp/litru/strat

ALB	ROȘU	BLEU	ALBASTRU	GALBEN	ROȘU OXID
VERDE	GRI	CREM	MARO	VERNIL	NEGRU

Pozitia 2.1. (Email, uscare rapida, maro, 2.5 L, STICKY (36))



Pozitia 2.5 (Email, uscare rapida, maro roscat, 2.5 L, STICKY (36))

