



Societatea cu Răspundere Limitată „Pietrișcom”

Republica Moldova, or. Orhei, str. Costișei, 51

c/f 1003606011730, c/TVA 7400570

IBAN: MD49ML000000002251133251; c/b MOLDMD2X333

tel.: (+373) 235 2-64-52; (+373) 604 86 777

e-mail: pietriscom@gmail.com

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 91

Prin prezentul se confirmă corespunderea condițiilor GOST 8267-93

a Mostrelor de piatră spartă de calcar 5-20 mm

(notarea convențională)

livrate

SRL Autocaravana / c/f 1006600012552

(denumirea consumatorului)

numărul lotului 20190315 / 22

cantitatea 120,12 tone fracția 5x20 factura IB 0817233-0817664 din 14.01.-31.01.2020

1. Determinarea granulozității:

Dimensiunea găurilor, sita, mm	1,25 D-25 mm	D-20 mm	0,5 (d+D) -12,5 mm	d-5 mm
Cerințe Tehnice conform GOST 8267-93	max. 0,5	max. 10,0	30-60(80)	90-100
Rezidurile complete pe sita %	0,5	9,8	79,8	99,0

2. Rezultatele încercărilor radiologice

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
A _{eff} Bq/kg	GOST30108-94/ pct.4.2	≤ 300	0	3,99

3. Determinarea conținutului de granule de roca slabă, % 5,6

4. Determinarea conținutului de argilă în bulgări, % 0

5. Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase, % 0,7

6. Determinarea conținutului de granule sfărâmițate și forma lor, % 33,1

Grupa 4

7. Determinarea rezistenței la îngheț F25

Pierdere masei % 5,5

8. Determinarea durtății, % 15,7

Determinarea Mărcii după rezistență la sfărâmare 600

9. Densitatea în vrac, kg/m³ 1195

10. Determinarea stabilității structurii de pietriș împotriva descompunerii.

Pierdere masei 1,26

11. Rezistența la uzură W2

Pierdere masei după încercări 26,8

Concluzie: Mostrele de piatră spartă de calcar fracția 5-20 mm corespunde cerințelor GOST 8267-93 pct. 4.2.2, tab.1, 4.5, 4.7.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.6.

"Fabricat în Moldova".

Responsabil de calitate

Portarescu Gheorghe
(numele, prenumele)



(semnătura)

31 ianuarie 2020

L.Ș.