

VOPSEA ACRILICĂ COLORIS

1. DESCRIERE	Produsul "Coloris" - vopsea acrilică mată super albă, reprezintă dispersie acrilică, pigmenti, apă, adaosuri speciale. Vopsea este destinată pentru aplecare pe pereți și tavane în interiorul încăperilor. "Coloris" este o vopsea ideală pentru renovarea rapidă a spațiilor lăsând un aer proaspăt în încăperi. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Fără dizolvant și fără miros neplăcut ▪ Formează o suprafață mată și albă ca zăpadă ▪ Permite trecerea aborilor și asigură "respirația suprafeței" vopsite ▪ Pe parcursul timpului nu se îngălbenesc ▪ Putere mare de acoperire – acoperă suprafața în maxim 2 ore ▪ Suprafața formată are o rezistență sporită la frecare uscată ▪ Ecologic și sigur pentru sănătate ▪ Posedă capacitate excelentă de acoperire și aderență ▪ Ușor de aplicat ▪ Nu stropește														
2. UTILIZARE	Vopsea acrilică "Coloris" este destinată pentru vopsirea suprafețelor din lemn, beton, gips-carton, cât și pentru vopsirea tapetelor de orice tip în interiorul încăperilor. Se folosește atât pentru vopsirea unui strat nou cât și reparația celor vechi.														
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th data-bbox="478 571 1037 952">TIP CARACTERISTICĂ</th><th data-bbox="1037 571 1543 952"></th></tr> <tr> <td data-bbox="478 952 1037 985">VASCOZITATE</td><td data-bbox="1037 952 1543 985">MIN. 5000 sP</td></tr> <tr> <td data-bbox="478 985 1037 1019">SUBSTANȚE NEVOLATILE</td><td data-bbox="1037 985 1543 1019">Min. 50%</td></tr> <tr> <td data-bbox="478 1019 1037 1052">SUBSTANȚE VOLATILE</td><td data-bbox="1037 1019 1543 1052">MAX. 130 g/l</td></tr> <tr> <td data-bbox="478 1052 1037 1086">TIMP DE USCARE</td><td data-bbox="1037 1052 1543 1086">MAX. 1 ORĂ</td></tr> <tr> <td data-bbox="478 1086 1037 1120">GRADUL DE REMARUNTIRE</td><td data-bbox="1037 1086 1543 1120">MAX. 70 μm</td></tr> <tr> <td data-bbox="478 1120 1037 1153">VALOAREA pH</td><td data-bbox="1037 1120 1543 1153">6,5 - 9,5</td></tr> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		VASCOZITATE	MIN. 5000 sP	SUBSTANȚE NEVOLATILE	Min. 50%	SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 130 g/l	TIMP DE USCARE	MAX. 1 ORĂ	GRADUL DE REMARUNTIRE	MAX. 70 μm	VALOAREA pH	6,5 - 9,5
TIP CARACTERISTICĂ															
VASCOZITATE	MIN. 5000 sP														
SUBSTANȚE NEVOLATILE	Min. 50%														
SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 130 g/l														
TIMP DE USCARE	MAX. 1 ORĂ														
GRADUL DE REMARUNTIRE	MAX. 70 μm														
VALOAREA pH	6,5 - 9,5														
4. CONDIȚII DE APLICARE	Temperatura aerului și a suprafeței de vopsit recomandată este de 10 – 30 °C. Produsul nu trebuie aplicat la temperatură mai mică de +5°C. Lucrările de vopsire trebuie efectuate într-o zonă ventilată, evitând curenții. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii.														
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	Suprafețele noi: - Suprafețele se mătură, trebuie să fie curate, uscate, și desprăfuite. - Ele se amorsează cu Grund Coloris Bio Protect ca strat primar. Suprafețele vechi: - Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urme de grăsimi, murdarie, ulei, rugină sau de orice alte impurități superficiale. - Se îndepărtează stratul vechi neaderent, se degresează, dacă este necesar, se tratează cu o soluție apoasă folosind detergenți, se clătește bine cu apă, se usucă. - Defectele existente ale suprafeței adânci trebuie eliminate cu tencuieli reparatoare, mici nereguli cu materiale de umplutură. Tratați suprafața cu Grund Coloris Bio Protect pentru a întări baza, a îmbunătăți aderența și a reduce consumul de vopse.														
6. DILUANT RECOMANDAT	Grund Coloris Bio Protect														
7. METODE DE APLICARE	Amestecați bine vopseaua. Dacă este necesar, diluați vopseaua cu Grund Bio Protect până la o consistență de lucru, dar nu mai mult de 5% din greutatea vopselei. Aplicați vopsea pe suprafața de lucru cu instrumentul ales: pensulă, rolă sau spray. Pentru a obține cel mai bun rezultat, aplicați vopseaua în două straturi cu un timp intermediar de uscare de 2-4 ore înainte de aplicarea stratului de finisare, suprafețele noi din beton trebuie întărite cel puțin 28 de zile, tencuielile de ciment cel puțin 14 zile, suprafețele sistemelor de încălzire cel puțin 7 zile, suprafețe de chit cel puțin 3 zile. Se permite modificarea culorii vopselei, cu ajutorul pastelor de colorare pe bază de apă.														

8. AMBALARE	Recipient plastic 1,4kg, 4,2kg, 7,0kg, 14,0kg
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare. Vopseaua se va pastra în ambalaj original închis etanș la temperatura de minim 5°C până la +35°C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neaplicabile. A nu se lăsa la îndemîna copiilor!
10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza ca deșeuri menajere. Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!