

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Doșoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 278 - 22C « 13 » iulie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 3/3

Continuarea tabeli

Nr. nostr./ncerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: <i>(Elementelor din țesătură)</i>	GOST 31410: 2011 pct. 4.3.1 GOST 29223-91 pct. 1.3.3 Tab.	Grupa vopsirii-durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării l</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
2.2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - bumbac	RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” art. 20	Reglementare Tehnică, pct. 8	± 3% din marcarea	64,8 35,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Echipa de producere a raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Certitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție		Nume, prenume	Semnătură
Inginer		Șveț E.	
Tehnic - laborant		Moșnoi T.	