

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008594-18

Data emiterii: 02 august 2018

Valabil pînă la: 02 august 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării, marca comercială "DECCO".
Contract f/n din 02.01.2017 cu "DECCO S.A.", Polonia.

Codul NCM
3916

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 30673-99 pct. 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 6); pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"DECCO S.A.", Polonia.

Codul țării
PL

SOLICITANT

"LOBI STEEL TRADE" SRL,
str.-la Studenților 2/4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1009600015853

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0382 din 02.08.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 671 din 01.08.2018, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 311/4 din 01.08.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 880 din 20.10.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC CERTMATCON

Seria A № 005677



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 671 din «01.08.2018»

Cod: RÎ-5.10

Ediția: 3

Data:
23.02.2015

Pagina: 1 / 2



CENTRUL DE ÎNCERCĂRI

al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
Or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): profil de clorură de polivinil pentru tîmplării - 1 m. L.

marca comercială „Decco”

data fabricării: VI.2018

cantitate produs: 20 492,25 m. L.

Solicitant: ÎCS „LOBI STEEL TRADE” SRL st. Studenților 2/4 m. Chișinău R.M.

Producător: „DECCO” SA, Polonia

Scopul încercării: efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor

Centrul de certificare: OC „CERTMATCON” SRL reprezentantul: expert OC M. Guțu

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 671 din 27.07.2018

Prelevarea probelor conform: GOST 30673-99 pct 6.5

Locul prelevării mostrelor: depozit, st. Studenților 2/4 m. Chișinău R. Moldova

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr. 0382 din 25.07.2018

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conține caracteristicile pentru condițiile tehnice: GOST 30673-99 pct. 5.3.1 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercări:
GOST 30673-99 pct. 7.3, pct. 7.11, pct. 7.12, pct. 7.15, „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”
GOST 11262-80 „Пластмассы. Метод испытания на растяжение.»

Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:

Mașină de tip MIP-100 / certificat de etalonare nr 3.2-028 / 2017 din 16.01.2017/;

Șubler tip ШЦ-1 / certificat de etalonare nr. E 3.5 -330 / 2017 din 15.11.2017/;

Riglă / certificat de etalonare nr. E 3.5-332 / 2017 din 15.11.2017/;

Micrometru digital / certificat de etalonare nr. E 3.5-350 / 2017 din 22.11.2017/;

Dulap de uscat tip ЧОЛ 58/350 / certificat de etalonare nr 3.4-476/2017 din 26.06.2017/

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +21°C

 INCERCOM Centrul de Încercări	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 671 din «01.08.2018»	Cod: RÎ-5.10	 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SR EN ISO/CEI 17025 LI-021
		Ediția: 3	
		Data: 23.02.2015	
		Pagina: 2/2	

Data începutului încercării: 30.07.2018

Data finisării încercărilor: 01.08.2018

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR Nr. 671

Nr.	Denumirea indicatorilor	U/m	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul normativ pentru caracteristicile încercate	Indicatori reali			
						1	2	3	media
1	Rezistența la întindere ✓	MPa	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.11; GOST 11262-80	min: 37	37,9	38,0	37,5	37,8
2	Grosimea stratului de protecție ✓	mkm	GOST 30673-99 pct. 5.2.6	GOST 30673-99 pct. 7.3	min: 50	50	50	50	50
3	Rezistența termică la T 150°C / 30 min/	-	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.15	Se exclud crăpături și îmflături	Crăpături și umflături lipsesc			Crăpături și umflături lipsesc
4	Schimbarea dimensiunilor la acțiunea termică	%	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.12	max: 2	2,0	2,0	2,0	2,0


Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului : Profile de clorură de polivinil pentru tîmplării m.c. „DECCO” prezentate de către „LOBI STEEL TRADE” SRL mun. Chișinău R.Moldova producător „DECCO” SA, Polonia după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 30673-99 pct 5.2.6; pct 5.3.1 , t. 3.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. OC „CERTMATCON” SRL
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S.
3. „LOBI STEEL TRADE” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S.

Executantul : Specialist



Mornealo N.

Coreni N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probe testate.

 CertMatCon	OC „CERTMATCON” SRL Raport de identificare și control tehnic Nr. 0382 din “25”07.2018 Conform cererii Nr. 0382 din 17.07.2018	Cod: F-7.1-14 Ediția: 03 Data: 01.11.2017 Pagina 1/1
---	--	---

La ÎCS “Lobi Steel Trade” S.R.L., str-la Studenților, 2/4, mun. Chișinău, Republica Moldova
(denumirea agentului economic, adresa)

În baza cererii Nr. 0382 din 17.07.2018

Locul efectuării lucrărilor: depozit, str-la Studenților, 2/4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
(adresa, condițiile)

Pentru Profil din policlorură de vinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială „DECCO”.
(denumirea produsului)

Producător: “DECCO” SA, Polonia

Identificarea și prelevarea eșantioanelor conform: GOST 30673-99 Cantitatea 3 buc.
(denumirea DN)

Denumirea parametrilor verificați	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
<u>GOST 30673-9 pct. 5.2.1</u> Abaterile de la lungime	6000±35mm	5.2.1	6500	6500	6500
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 0,3 mm la 100 mm	5.2.5	0,1	0,1	0,0
<u>GOST 30673-9 pct. 5.2.5</u> Abaterile de la perpendicularitatea pereților exteriori:	1 mm la 50 mm înălțimeii profilului.	5.2.5	1	1	1
Rectiliniaritatea părților laterale pe lungime:	1 mm la lungimea de 1000 mm	5.2.5	1,0	1,0	1,0
Aspectul:	Culoarea uniformă, Nu se admit: pete, incluziuni, fisuri, caverne, zgîrțituri	5.3.3	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat		
Aspectul:	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu peliculă, care să asigure protejarea profilul la transportare, și instalare	5.3.4	Protejate cu peliculă de PE.		
<u>Marcarea GOST 30673-99 pct. 5.5:</u> Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: denumirea întreprinderii, nr. lotului, m.c., lungimea, cantitatea, data ambalării.	<u>GOST 30673-99 pct. 5.5</u> Marcarea corespunzătoare				
<u>GOST 36073-99 pct. 8</u> <u>Ambalarea:</u> În pachete din peliculă de polietilenă contractabilă	Pct.8.2 Corespunde				
<u>Depozitarea:</u> Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire și razele solare, pe garnituri, distanța între garnituri nu trebuie să depășească 1m.	Pct.8.4, 8.5 Corespunde				

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):


1. panglică de măsurat tip P2Y3K, 0-5 m. B/V nr. 3.4.53-1633 din 13.07.2018.
 2. micrometru tip. Tip MK (0-25) mm B/V nr. 3.4.53-1632 din 13.07.2017.

Concluzii: Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, m.c. “DECCO” supuse identificării și controlului tehnic, corespund prevederilor GOST 30673-99 pct 5.2.1, 5.2.5, 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8,

Identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:

De către expertul Guțu Maria
(numele, prenumele)

În prezența Gangan Iulia
(numele, prenumele reprezentantului A/E)


(semnătura)

(semnătura)

Raport de încercări
Nr. 311/4 din 01.08.2018

Agentul economic

**ICS "LOBI STEEL TRADE" SRL, str-la Studenților
2/4, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Solicitant

OC "CertMatCon".

Denumirea produsului

**Profile din clorură de polivinil (PVC) pentru timplării,
marca comercială "DECCO".**

Producător

S.A. "DECCO", Polonia..

Documente de însoțire

**Cererea Nr. 311 din 31.07.2018, Act de prelevare Nr. 0382/1 din
25.07.2018 program de încercări de la OC Cert MatCon
Gușu M. - Expert OC CertMatCon**

Prezentat de către

1,0 kg

Cantitatea/masa probei

311-4

Numărul de laborator al probei

31.07.2018.

Data receptiei

01.08.2018

Data încercărilor

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2;

HG nr. 226 din 29.08.2008 pct. 9.3

Scopul încercărilor

Certificare

Condițiile de încercare

$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.20
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.37
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	153	128
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	13.8	12.7

Declarație de conformitate:

- Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.
2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.
3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k=2$; $P=95\%$.

Executor încercări

Rotari Anatolie
/nume, prenume/

/semnătura/

Sef L1

Rotari Anatolie