


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 306 - 24C « 07 » august 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesături utilizate la fabricarea sacilor de dormit și saltelelor:*

Nº1 – țesătura vopsită (culoarea albastru-închis) din 100% PES acoperită cu PVC, legătura pânză, art. Oxford RipStop PVC, impermeabilă, utilizată pentru exteriorul sacilor de dormit și saltelelor;

Nº2 – țesătura vopsită (culoarea albastru-închis) din 100% bumbac, culoarea nr. ISA-0025, marca Napolyon, utilizată pentru căptușeala sacilor de dormit și saltelelor

Solicitant „ANGHEL-LUX” SRL, mun. Chișinău, bd. Traian, 11, ap. (of.) 100

Producător **Nº1** – Youyang Textile Co. Ltd, China;

Nº2 – ISA TEKSTIL SAN.VE.TIC.LTD.ȘTI, Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte (0,5 x 1,5)m

Data primirii mostrelor 06.08.2024

Data începerii încercării 06.08.2024

Data sfârșitului încercării 07.08.2024

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9222-22 din 06.08.2024 și pe baza programului Nr. 9222-22 din 06.08.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse SM 236:2004 „Articole matlasate. Condiții tehnice generale”, GOST 28486 - 90

„Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. ОТУ”, GOST 29298-2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”, RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 306 - 24C « 07 » august 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesături utilizate la fabricarea sacilor de dormit și saltelelor:*

№1 – țesătura vopsită (culoarea albastru-închis) din 100% PES acoperită cu PVC, legătura pînză, art. Oxford RipStop PVC, impermeabilă, utilizată pentru exteriorul sacilor de dormit și saltelelor;


№2 – țesătura vopsită (culoarea albastru-închis) din 100% bumbac, culoarea nr. ISA-0025, marca Napolyon, utilizată pentru căptușeala sacilor de dormit și saltelelor

Nr. mostr./încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM 236:2004 pct. 5.2.3 GOST 28486-90 pct. 1.2.4 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 3	4 4
1.2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	SM 236:2004 pct. 5.2.3 GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 9	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	3,0 2,0	0 0
1.3	Impermeabilitate de apă, un. conv., min	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 6	GOST 28486-90 pct. 3.9	70	80
1.4	Compoziția fibroasă, % masice: - țesătură (PES) - acoperire (PVC)	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea..” p. 20	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor..” p.7	± 3% din marcarea	100 100
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM 236:2004 pct. 5.2.3 GOST 29298-2005 pct. 4.2.3 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
2.2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	SM 236:2004 pct. 5.2.3 GOST 29298-2005 pct. 4.2.7 Tab. 2	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	- 5,0 ± 2,0	- 2,5 - 1,8
2.3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - bumbac	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea..” p. 20	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor..” p.7	± 3% din marcarea	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	