

CÎ SRL "INMACOMPROIECT" or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI	
	№ 82 Data 23.11.2023	
	Cod: ПИ -7.8-1	Ediția: 6
	Data: 05.08.20	Foi: 2/2



1 Caracteristica probei supuse încercării:

Proba este selectată : Agregat fin fr. 0/4 mm

2 Condiții de încercare: temperatura aerului 18±2°C, umiditatea relativă a aerului 65±3%.

3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	Agregat fin fr. 0/4 mm D ≤ 6,3 mm și d = 0 mm	1 Granulozitate:	SM SR EN 13242+A1:2010 pct.4.3, tab.2, 4	SM EN 933-1:2016		Procent masic de trecere: 100	100	±0,6%	
		2 D -8 mm			%	între 98 și 100	100		
		1,4 D - 5,6 mm			%	între 85 și 99	100		
		D - 4 mm			%	-	94		
		D/2 - 2 mm			%	-	88		
		1 mm			%	-	75		
		0,5 mm			%	-	41		
		0,25 mm			%	-	8		
		0,125 mm			%	-			
		Categorie				G _F 85			
		Modulul finețe	SM SR EN 12620+A1:2010, Anexa B, tab. B.2			de la 2,1 până la 0,6 FF	1,94		
		2 Conținutul de particule fine	SM SR EN 13242+A1:2010 pct.4.6, tab.8	SM EN 933-1:2016	%	≤ 3,0 f ₃	2,81	±0,01	
		3 Calitatea de particule fine	SM SR EN 13242+A1:2010 pct.4.7	SM EN 933-9+A1:2014	g/kg	MB	MB1 (1,02)	±0,01	
		4. Continutul argila in bulgari	-	GOST 8735-88 pct 4	%	max.0,3	lipsesc		
		4 Conținutul de apă (umiditatea)	-	SM EN 1097-5:2015	%	max. 5	6,85	±0,02	
		5 Continutul de impuritati metalice	-	GOST 8269.0-97 pct. 4.25	%	nu se admite	lipsesc		

Nota 1: Incertitudinea extinsă, P = 95%, cu coeficientul acoperire k = 2. Nota 2: Cu caractere italice - metodele nu sunt acreditate.

Adresele de expediere:

1 ex. - CÎ ICSP "INMACOMPROIECT" SRL

1 ex. - Beneficiarului

Conducătorul CÎ

Șef laborator

Inginer coordonator

raport 11.10.2023

A. Belousova

E. Bardasi

S. Pogrebnicenco

CÎ SRL "INMACOMPROIECT" or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI		Cod: ПИ -7.8-1
	№ 82 Data 23.11.2023		Ediția: 6
			Data: 05.08.20
			Foi: 2/2



1 Caracteristica probei supuse încercării:

Proba este selectată : Agregat fin fr. 0/4 mm

2 Condiții de încercare: temperatura aerului 18±2°C, umiditatea relativă a aerului 65±3%.

3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru me-tode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor		Incertitu dinea de măsurare, U	Notă
							reziduuri pe sită			
							particular	total		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
82	Agregat fin fr. 0/4 mm D ≤ 6,3 mm si d= 0 mm	1 Granulozitate:	CP D.02.23:2019	SM EN 933-1:2016						
		2 D -8(10) mm	- de peste 10 mm		%	nu se permite	0	0	±0,6%	
		1,4 D – 5,6 mm	- de la 5 mm până la 10 mm		%	max.5	0	0		
		D – 4(5) mm	-de la 1 mm până la 5 mm		%	min.75	0	0		
		D/2 - 2 mm	-1mm și mai puțin		%		5,57	5,57		
		1 mm			%		6,93	12,50		
		0,5 mm			%	max.20	12,58	25,07		
		0,25 mm			%		33,65	58,72		
		0,125mm			%		33,38	92,10		
		Modulul finețe	CP D.02.23:2019	SM SR EN 12620+A1: 2010, Anexa B, tab. B.2		2,0-3,5	1,94			
		2 Conținutul de particule fine	SM SR EN 13242 +A1:2010 pct.4.6, tab.8	SM EN 933-1:2016	%	≤ 3,0 f ₃	2,81		±0,01	
		3 Calitatea de particule fine	SM SR EN 13242 +A1:2010 pct.4.7	SM EN 933-9+A1:2014	g/kg	MB	MB1 (1,02)		±0,01	
		4. Continutul argila in bulgari	- CP D.02.23:2019	GOST 8735-88 pct 4	%	max.0,35	lipsesc			
		4 Conținutului de apă (umiditatea)	- CP D.02.23:2019	SM EN 1097-5:2015	%	max. 5	6,85		±0,02	
		5 Continutul de impuritati metalice	- CP D.02.23:2019	GOST 8269.0-97 pct. 4.25	%	nu se admite	lipsesc			

Nota 1: Incertitudinea extinsă, P = 95%, cu coeficientul acoperire k = 2. Nota 2: Cu caractere *italice* - metodele nu sunt acreditate.

Adresele de expediere:

1 ex. - CÎ ICSP "INMACOMPROIECT" SRL

1 ex. - Beneficiarului

Conducătorul CÎ

Șef laborator

Inginer coordonator

raport 11.10.2023

A. Belousova

E. Bardasi

S. Pogrebnicenco