

№ партии	Площадь поперечного сечения	ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ в %												Объемные доли		Щершавость		
		углерод	кремний	сера	фосфор	марганец	никель	медь	цинк	хром	ванадий	титан	алюминий	свинец	мышьяк	железо	вспутанные металлы	вспутанные металлы
8760	1R/273	0.43	0.518	0.191	0.0081	0.0078	0.142	0.125	0.18	0.0104								
8881	94/96	0.20	0.49	0.26	0.009	0.007	0.04	0.01	0.02	0.008								
8883	0R/287	0.088	0.605	0.217	0.0102	0.0106	0.146	0.177	0.203	0.0083								
8964	1R/267	0.455	0.526	0.214	0.0052	0.0097	0.134	0.114	0.162	0.0104								
8966	1R/260	0.425	0.713	0.209	0.0061	0.0112	0.156	0.142	0.222	0.0098								
8973	1R/301	0.199	0.362	0.156	0.0055	0.0094	0.107	0.12	0.19	0.0107								
8974	0R/455	0.184	0.373	0.202	0.0041	0.0123	0.133	0.115	0.177	0.0098								

Гидропрессованные трубы гарантируются

Хим состав труб соответствует нормам ГОСТ 1050-2013 для м/с 10, 20, 45

Маркировка труб

Трубы отгружены без обрезки концов.

Отходы на обрезку в общий метраж и толщак не включены.



Инспектор ЦТК: Дементьева Е.В.



Контролер ЦТК: Дементьева Е.В.

