ПРОТОКОЛ № _____

дата _____

поставщик _____

Порядковый № измерений	Наименование изделий	Длина образца, мм	Вес образца, гр	Диаметр образца, мм	Площадь поперечного сечения образца мм²	наибольшая нагрузка предшествующая разрыву образца, кг	Предел прочности при растяжении кг мм² не менее	Длина образца после растяжения, мм	Относительное удлинение, % не менее	Испытание на перегиб не менее	Число скручиваний не менее	Сопротивление 1 метра, ом	Активное сопротивление ом мм² (10) ом	Примечание
					Диор - 85									
					86,7 - 84,15		37,5		3,5	3	4			-5,62 +8,0 +11,54 +9,85 +8,70 +11,54
88		101.2	76,5		84,9									5773-8,00-11,62-10,80
89		101.2	76,5		84,9	3320	37,7	210	4,0	6	7			5773-8,00-11,62-10,80
90		101.2	76,5		84,9									5776-8,00-11,64-10,81
91		101.2	76,8		853									5778-8,00-11,64-10,81
92		101,5	76,8		850	3210	38,5	212	4,8	5	7			5772-8,04-11.62-10,78
			Проволоку нормативно-технической испытания проволоки:						2584-86					

Контролён мастер

Дата