



中国认证
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0207

报告编号
Reference No

CT23-02891

检测报告

Test Report

样品名称 Name of sample	PE双支撑预绞丝 PE double support pre twisted wire
样品型号 Type of sample	C070-14.0/17.0-2×3.0
委托方 Consigner	
试验类型 Kind of test	委托试验 Commission Test



上海国缆检测股份有限公司

SHANGHAI NATIONAL CENTER OF TESTING AND INSPECTION FOR
ELECTRIC CABLE AND WIRE CO., LTD

上海国缆检测股份有限公司检测报告
Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co., Ltd
Test Report

共 2 页 第 1 页
Page 1 of 2

试验类型 Kind of test		委托试验 Commission Test		报告编号 Reference No.		CT23-02891	
样品名称 Name of sample		PE双支撑预绞丝 PE double support pre twisted wire					
型号规格 Type and Size		C070-14.0/17.0-2×3.0		检测日期 Date of test		2023-7-3~2023-8-22	
委托方 Consigner	名称 Name						
	地址 Address						
	电话号码 Tel.	邮政编码 P.C.		/		单位编号 Unit No.	200473
生产单位 Manufacturer	名称 Name						
	地址 Address						
	电话号码 Tel.	邮政编码 P.C.		/		单位编号 Unit No.	200473
来样方式 Delivering mode		送样 Supplied by consigner	收样状态 Sample state at receiving	正常 Normal	收样日期 Receiving date	2023-6-29	
检测依据 Test standard		参照 DL/T 788-2016 全介质自承式光缆 Refer to DL/T 788-2016 All dielectric self-supporting optical fiber cable					
判定依据 Verdict standard		委托方提供的技术要求 Test requirements provided by consigner					
检测结论 Conclusion		该样品所测项目符合委托方提供的技术要求。 The items tested for the sample comply with the test requirements provided by consigner.					
备注 Note		样品名称, 型号规格由委托方提供并负责。 The name, type and size of sample were provided and responsible by the consigner.					
主检 Tested by		李诗琦 Li Shiqi 李诗琦	审核 Checked by	徐晨 Xu Chen 徐晨	批准 Approved by	于晶 Yu Jing 于晶	
日期 Date		2023.9.7	日期 Date	2023.9.7	日期 Date	2023.9.7	



型号和规格 Type and size		C070-14.0/17.0-2×3.0		报告编号 Reference No.	CT23-02891	
序号 No.	检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirements	检测结果 Test Results	单项评定 Verdict	
1	环境性能 Environmental test					
1.1	热老化 Ageing (试验温度:85℃ Temperature:85℃ 试验时间:120h Duration:120h)		试验后, 试样应无目力 可见开裂。 After test, there shall be no visible cracks to the sample.	试验后, 试样无目力可 见开裂。 After test, there was no visible cracks to the sample.	P	
1.2	抗紫外线 UV resistance test (试验温度:55℃ Temperature:55℃ 试验时间:1000h Duration:1000h)		试验后, 试样应无目力 可见开裂。 After test, there shall be no visible cracks to the sample.	试验后, 试样无目力可 见开裂。 After test, there was no visible cracks to the sample.	P	
以下空白 End of Report						

注: “单项评定”符号含义: P: 检测结果符合要求; F: 检测结果不符合要求; N: 检测结果不要求判定。
Note: “P” means this item does meet the requirement, “F” means this item does not meet the requirement, “N” means this item does not require to the verdict.

