




«LabTest - Airin» S.R.L.  
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124  
email: labtestairin@mail.ru  
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. 400 - 24  
«28» noiembrie 2024

Cod: TIN 7.8 - 1  
Edita: 3  
Data: 01.03.2021  
Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele  
Material din bumbac (FRENCH TERRY),  
din 72% bumbac, 20% PES, 8% EA.

Solicitant SRL «VARGUS GRUP», mun. Chișinău, str. M.Sadoveanu 14-15

Canitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5x1,5) m

Data primirii mostrelor 27.11.2024

Data începerii încercării 27.11.2024

Data sfârșitului încercării 28.11.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-103-24 din 27.11.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediei în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ} C$

### Rezultatele încercărilor

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                                    | Indicativul DN metodelor de încercări                                   | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1           | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei):<br>- bumbac<br>- PES<br>- EA | RT (ordin MB nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor...” pct. 7,8 | 72,0<br>21,8<br>6,2         |
| 2           | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min                                           | SM SR EN 12127:2013                                                     | 254,5                       |

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permisiunea în scris a L.I.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|---------|---------------|-----------|
| Inginer | Svet E.       |           |