

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

СИБЕЛ ЕКСТЕРИОРНА БОЯ

Предназначение:

Употребява се за боядисване на циментови и вароциментови мазилки, елементи и стени от обикновен, лек или клетъчен бетон, и други. Не се допуска смесването му с други типове фасадни бои, както и нанасянето при валежи и температури по-ниски от 5°C и по-високи от 30°C.

Предимства:

- Отлична белота и устойчивост на стареене и пожълтяване
- Лесно за нанасяне - не се разтича, не се пени, с ниски загуби при нанасянето.
- Отлична устойчивост на механични въздействия и атмосферни влияния. Отлична устойчивост на мокро триене и миене.
- Създава дълготрайно покритие, устойчиво на стареене. Лесно за поддържане и почистване.

Технически изисквания:

- Външен вид	Бяла, хомогенна вискозна маса
- Съдържание на нелетливи вещества, 125°C/2h в % , не по-ниско от	57
- Вискозитет по Брукфилд, (23±0,5)°C, в mPa.s,	2700-3200
- Съхливост при (23±2)°C и относителна влажност на въздуха (50±5)%, до степен 4, в h, не повече от	2
- Плътност при 20°C, в g/sm ³	1,50-1,58
- рН стойност, не по-малко от	8
- Външен вид на филма	Равен, гладък, матов

Подготовка на основата:

Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Кредирани и ронливи повърхности се почистват механично. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват. Покрити с

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

СИБЕЛ ЕКСТЕРИОРНА БОЯ

плесени повърхности се обработват с подходящи препарати. За нови мазилки се препоръчва грундиране с Водоразредим импрегнационен грунд или смес от боя и вода в съотношение 2:1 за подобряване на сцеплението, намаляване на разхода и уеднаквяване на цвета.

Средства за нанасяне: Четка, валик, шприц-пистолет

Разход: 200-250g/m² за пълно покриване, което се постига с 2 слоя

Съхнене: Сухо на пипане 2 – 4 часа. 24 часа за пълно изсъхване

Цветна карта:

Бял	Възможно тониране с тониращи пигментни пасты Възможно е производство със цветове по специфични изисквания на клиент
-----	---

Съпътстващи покрития:

Водоразредим Импрегнационен грунд

Разреждане: Вода, при необходимост

Опаковка: 1,5 kg, 4kg, 5 kg, 12 kg, 15 kg, 22 kg

Гаранционен срок: 18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/в) е 40 g/l

Съхранение: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура над 5⁰С, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

Внимание: Да се пази от замръзване!

Хигиена и безопасност при работа с продукта:

Марсел латекс лукс е екологично чист продукт на база водоразредимо свързващо вещество. Да се избягва продължителен контакт с кожата. При попадане върху

гр. Русе, ул. "Кирил и Методий" 47
за контакти: 081152956
мобилен: 0888 238423
за заявки: факс 08115 2880
ninachim@ru-se.com



ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

СИБЕЛ ЕКСТЕРИОРНА БОЯ

кожата да се измива с вода и сапун, а при попадане в очите, да се изплаква обилно с вода и ако е необходимо да се потърси лекарска помощ.

Продуктът не се класифицира като вреден и пожароопасен продукт.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Производител:

НИНАХИМ" ЕООД

гр. Русе, ул. "Кирил и Методий" 47

производствена база: община Русе, с. Червена вода, Стопански двор № 1,

имот № 6