

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM II/B - LL 32.5R


OCpr-029

BAZIC®


Cod NM MD 2523

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
191	4	☐	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din agrement /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	19.5
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	41.5
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.6
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	133
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.5
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.81
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0,1 %	0.0392
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	32.3
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol


Certificat de Constanta Performantei Nr. 00001 din 24.02.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data înscrierii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. LÎ -085 valabil pînă la 8 mai 2024

 Numărul vagonului / autocamionului : *PVL 062*
16,0

Manager Calitate



Evgheni Ignatenco

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
 Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
 Tel. (+373) (254) 55 500. Fax: (+373) (254) 55 549
 Numar de identificare de stat 1003606006217
 Capital social 445005270 lei



S.A. Lafarge Ciment (Moldova)
 IDNO 1003606006217
**PENTRU CERTIFICATE
 DE CALITATE**

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com

