

# НЗСМ



Общество с ограниченной ответственностью  
«Новочеркасский завод смазочных материалов»  
346413, Россия, Ростовская обл.,  
г. Новочеркасск, ул. Харьковское шоссе, 1В  
Тел./факс: +7 (8635) 21-22-54



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 819  
Смазка Солидол Ж  
ГОСТ 1033-79, изм. № 1-3

Номер партии: 1052

Масса партии: 2,9 т

Дата оформления паспорта: сентябрь 2019 г.

Дата изготовления: сентябрь 2019 г.

Дата проведения испытаний: сентябрь 2019 г.


### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма в соответствии с ГОСТ 1033-79, изм. № 1-3	Фактически для партии
1.	Внешний вид	п. 4.2 ГОСТ 1033-79	однородная мазь без комков, от светло-желтого до тёмно-коричневого цвета	соответствует
2.	Температура каплепадения, °С	ГОСТ 6793-74	не ниже 78	86
3.	Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10с <sup>-1</sup> , Па × с	ГОСТ 7163-84	не более 250	229
4.	Пенетрация при 25 °С, мм <sup>-1</sup>	ГОСТ 5346-78 (метод В)	в пределах 230-290	250
5.	Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па,	ГОСТ 7143-74	не менее 196	240
6.	Массовая доля свободной щелочи в пересчёте на NaOH, %	ГОСТ 6707-76	не более 0,2	0,1
7.	Содержание свободных органических кислот	ГОСТ 6707-76	отсутствие	отсутствие
8.	Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте	ГОСТ 6479-73	отсутствие	отсутствие
9.	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-65	не более 2,5	1,2
10.	Массовая доля кальциевых мыл жирных кислот, входящих в состав естественных жиров, %	ГОСТ 5211-85	не менее 11,0	12,4

Заключение: Смазка Солидол Ж соответствует ГОСТ 1033-79, изм. №1-3

Гарантийный срок хранения смазки - 5 лет с даты изготовления в таре производителя, при соблюдении условий транспортирования и хранения

Начальник ИПЛ

  
Н.Н. Енин  
20 19 г.

