


| | | |
|---|---|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 172 - 22C « 31 » martie 2022 | Cod: ПИ 7.8 - 1 |
| | | Ediția: 3 |
| | | Data: 01.03.2021 |
| | | Pag. 2/2 |

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură cu desen imprimat (stele, bufnițe), din 100% bumbac, legătura pânză, lățimea 150cm, art. 262, pentru lenjerie de pat și articole de pat.*

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură | Indicativul DN la produsele încercate | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|---|--|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: | GOST 31307-2005 pct. 4.1.2 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct. 4.20 GOST 29298-2005 pct. 4.2.3 Tab. 1 | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83 | | |
| | • <u>spălării 4 90-95°C</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe | | GOST 9733.4-83 | 4 4 | 4 4 |
| | • „ <u>transpirației</u> ” - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe | | GOST 9733.6-83 Metodă II | 4 4 | 4 4 |
| | • <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale | | GOST 9733.7-83 | 4 | 4 |
| | • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe | | GOST 9733.27-83 | 3 | 4 |
| 2 | Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max: | GOST 31307-2005 pct. 4.1.5 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct. 4.20 GOST 30386-95 | GOST 25617-83 pct. 17 | 75 | 12,1 |
| 3 | Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură | GOST 31307-2005 pct. 4.1.9 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM 236:2004 pct. 5.2.3 | GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈ | - 5,0 - 5,0 | - 2,5 - 2,5 |
| 4 | Higroscopicitate, %, min | GOST 31307-2005 pct. 4.1.3 SM 235:2004 pct. 4.2.2 | GOST 3816-81 | 15 | 15,2 |
| 5 | Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² *s, min | SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct. 4.20 | GOST 12088-77 pct. 4.3.3 | 100 | 375 |
| 6 | Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură | GOST 31307-2005 pct. 4.1.1 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct. 4.20 GOST 29298-2005 pct. 4.2.11 Tab. 4 | SM EN ISO 13934-1:2016 | 294 196 | 589 322 |
| 7 | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac | RT „Denumirea, marcarea...” art. 20 | RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7 | ± 3% din marcarea | 100 |
| 8 | Densitatea superficială, g/m ² | De facto | SM SR EN 12127:2013 | De facto | 140,9 |

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|---------|---------------|---|
| Inginer | Șveț E. |  |

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **172 - 22C**
« 31 » martie 2022

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

LabTest-Airin

Șveț I.

2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură cu desen imprimat (stele, bufnițe), din 100% bumbac, legătura pânză, lățimea 150cm, art. 262, pentru lenjerie de pat și articole de pat.*

Solicitant „POPOZOGLO R.A.” ÎI, UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13

Producător ООО «Отделочная Фабрика «Прогресс»» Federația Rusă

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 29.03.2022

Data începerii încercării 29.03.2022

Data sfârșitului încercării 31.03.2022

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

și prezentate pe baza raportului Nr. M-8737-20 din 28.03.2022

și programului Nr. M-8737-20 din 29.03.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 31307-2005 „Бельё постельное. ОТУ”, SM 235:2004 „Lenjerie de pat.

Condiții tehnice generale”, SM 236:2004 „Articole matlasate. Condiții tehnice generale”,

SM STB 753:2008 „Perne. Condiții generale”, GOST 30386-95 „Материалы текстильные.

Предельно-допустимые концентрации свободного формальдегида”, GOST 29298-2005 „Ткани

хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”, RT „Denumirea, marcarea compoziției

fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

