

Rezultatele încercărilor mostrelor №1 – Botosei lămiați;
№2 – Mască de protecție din bumbac;
№3 – Mască de protecție din spunbond;
№4 – Halat de unică folosință;
№5 – Ponetă de unică folosință;
№6 – Combenizon de protecție

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127	De facto	119,1
2.1	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127	De facto	127,3
2.2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	De facto	GOST 12088 pct. 4.3.3	De facto	76,4
3.1	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127	De facto	56,3
3.2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	De facto	GOST 12088 pct. 4.3.3	De facto	384
4.1	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127	De facto	41,3
5.1	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127	De facto	40,9
6.1	Rezistența la tracțiune, N, min	SM SR EN 13034+A1 pct. 4.1 Tab. 1 ind. 3 SM EN 14325 pct. 4.9	SM EN ISO 13934-1	30	64,4
6.2*	Respingerea lichidei (30% H ₂ SO ₄) a materialului neșesut și a cusături, %, min	SM SR EN 13034+A1 pct. 4.1 Tab. 1 ind. 5 SM EN 14325 pct. 4.12	SM SR EN ISO 6530	Picăturile de acid nu trebuie să pătrundă în timp de 6 ore	Suportă încercarea
6.3	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	De facto	GOST 12088 pct. 4.3.3	De facto	967
6.4	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127	De facto	50,4

Notă: * SM SR EN ISO 6530:2010 nu este în domeniul de acreditare.

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	