

Виробник : ТОВ «ПОЛКОЛОР», м. Кам'янське

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Емаль алкідна ПФ-115 «Comfort Home»

ТУ У 24.3-30012591-010:2010 зі змін. №3

Колір: чорний

Дата виготовлення 16.01.2025

Партія №0361

Вид фасування ж/т

Кількість 0,8кг-1400шт

2,6кг-800шт

50кг-20шт

Найменування показника	Норма	Факт.
1. Колір плівки емалі	Повинен знаходитися в межах допустимих відхилень, встановлених контрольними зразками кольору.	Відпов.
2. Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розпарування осипин, потьоків, зморшок, сторонніх включень, поверхню. Допускається невелика шорсткість.	Відпов.
3. Блиск плівки (кут 60°), не менше	60	83
4. Умовна в'язкість з використанням лійки №6 (діаметр сопла 6мм) при температурі (23,0±0,5)°C, с., не менше	70	97
5. Масова частка нелетких речовин, %	70-85	81,5
6. Ступінь перетирання, мкм, не більше	45	40
7. Покривність у перерахунку на суху плівку, г/м ²	140-240	140
8. Час висихання до ступення 3 при температурі (23±2)°C, год, не більше	24	12
9. Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня), мм, не більше	2	1
10. Ударна міцність, см, не менше	40	50
11. Адгезія плівки, бали, не більше	2	1
12. Твердість покриття з використанням маятника Кеніга, с, не менше	25	28
13. Стійкість покриття при температурі (23±2)°C до статичної дії води, год., не менше	2	2

Примітка: Допускається збільшення в'язкості емалі при зберіганні. Якщо при розведенні емалі розчинником в кількості 10% від маси емалі в'язкість буде відповідати нормі таблиці, то емаль буде відповідати вимогам даних ТУ.

Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/і (SB)): 500 г/л

Ця продукція містить max 400 г/л ЛОС

Випробування проводив технолог

Потопіла О.О.

Заключення лабораторії Відповідає ТУ У 24.3-30012591-010:2010 зі змін. №3

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення