



Товариство з обмеженою відповідальністю «Київгума»
Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онікієнка), 127,
Тел. (044)364-56-00, факс (044)364-56-28, e-mail: info@kiyvguma.ua, www.kievguma.ua,
код ЄДРПОУ 35115248, р/р UA483808050000000026001543122,
МФО 380805 в АТ «Райффайзен Банк » м. Київ

Ф 05-57

Паспорт якості № 429

Суміш гумова

Марка гуми

РУ-69

Партія №

07/42

Кількість

73

кг

Дата виготовлення

07.2023

№ п/п	Найменування показників по ТУ		Вимога НД	Фактично
			ТУ У 6-00152135.040-96	
	Фізико-механічні показники			
1	Умовна міцність під час розтягування, Мпа		не менше 9,8	9,9
2	Відносне подовження при розриві, %		не менше 110	162
3	Твердість по Шору А, од. Шору А		70-83	74
4	Відносна залишкова деформація після стискання, %, не більше	на повітрі (23°Сх24 год.)	*	14,7
		на повітрі (70°Сх24 год.)	*	14,8
5	Зміна об'єму зразка після дії агресивних середовищ, %, (100°С х 72 год)	масло трансформаторне	від мінус 5 до плюс 5	-0,30
6	Зміна маси зразка після дії агресивних середовищ, %, (100°С х 72 год)	масло трансформаторне	від мінус 5 до плюс 5	-1,48
7	Питома вага, г/см ³			1,27

Зберігання:

Гумові суміші повинні зберігатися в приміщенні при температурі від мінус 5°С до плюс 25°С на відстані від тепловипромінюючих приладів не менше 1м, виключаючи вплив прямих сонячних променів, олив, бензину та інших речовин, руйнуючих гуму.

Маркування:

Відповідно до вимог ТУ

Висновок ВТК:

Відповідає вимогам

ТУ У 6-00152135.040-96

Гарантійний термін зберігання :

3 (три)

місяці з дати виготовлення

Начальник ВТК

