

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

Nr. documentului de însoțire _____

Cantitatea _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

DALE DIN BETON OBTINUTE PRIN METODA DE PRESARE
("ECOLOGICA" 3 TIPURI, "BUTURUGA" – 3 TIPURI)

"Ecologica":

1. $L = 600 \text{ mm}$, $l = 400 \text{ mm}$, $gr = 90 \text{ mm}$

2. $L = 500 \text{ mm}$, $l = 500 \text{ mm}$, $gr = 80 \text{ mm}$

3. $L = 600 \text{ mm}$, $l = 400 \text{ mm}$, $gr = 100 \text{ mm}$

"Buturuga"

4. Diametru = 600 mm, grosime = 60 mm

5. Diametru = 460 mm, grosime = 60 mm

6. Diametru = 520 mm, grosime = 60 mm

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

La exterior pentru pavari de drumuri supuse circulației pietonale și a vehiculelor, piste de biciclete, parcuri, sosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"RADIAL PLUS" SRL

Locul de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău.

4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții

Sistemul 4

5. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a emis certificatul de control a producției în fabrică Nr. CV-252-2024

6. Performanța declarată

DALE DIN BETON OBTINUTE PRIN METODA DE PRESARE ("ECOLOGICA" 3 TIPURI, "BUTURUGA" – 3 TIPURI)			Specificații tehnice armonizate
Parametru/Caracteristică	Valoarea admisibilă	Performanță declarată	SM SR EN 1339:2010
Abateri admisibile Clasa / marcare	Lungime: $\pm 2\%$ Latime: $\pm 2\%$ Grosime: $\pm 3\%$	Lungime: +1 Latime: -1.5 Grosime: +1.5 2/P	
Diferențe maxime diagonale, mm Clasa / marcare	Diferența maximă 3	1.5 2/K	
Abatere de la planietate și curbura, mm	Convex-te max: 2 Concave-te max: 1.5	0.6 0.5	
Aspect vizual, înfățișare, textura, culoare	Valoare declarată	Fără defecte, fără fisuri, omogenă, variații nu-s	
Rezistența la îngheț-dezghet, pierderea de masă după încercare (kg/m^2) Clasa/marcarea	≤ 1.0	0.68 3/D	
Absorbția de apă, % Clasa/marcarea	≤ 6.0	3.2 2/B	
Determinarea uzurii conform încercării Bohme. Clasa/marcare	Valoare declarată	$7000 \text{ mm}^2 / 5000 \text{ mm}^2$ 4/I	
Rezistența la încovoiere, MPa Clasa/marcare	Min 2.8 MPa	3.62 3/U	

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Anghelyta V. director tehnic

(Numele. Funcția)

