


CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **13 C008157-25**

Data emiterii

14 martie 2025

Valabil până

14 martie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Material tricotat scămoșat tip „fleece”, vopsit (culoarea albastru-închis) Pantone
cod 19-4013TPX Dark Navy, art. K-1789964, din 100%PES, densitatea
superficială 300 g/m², utilizat la fabricarea îmbrăcăminte exterioare.

Livrarea produselor conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 03/02/25 din
03.02.2025 cu SC "IUVAS" SRL, Republica Moldova

Codul NCM
6001

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28554-90 p.1.1.3, 1.1.5, 1.3, 1.4, 4, GOST 30814-2002 pct. 4.1, Reglementarea tehnica privind
denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile
(HG Nr. 11 din 10.01.2024);

PRODUCĂTOR

Toraman Tekstil San. Ve Tic A.Ş, Turcia

SOLICITANT

ARTIZANA SRL, str. Academiei, 13/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
TR

Codul IDNO
1002600013012

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 65-25C din 10.03.2025, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL,
mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare Nr. LÎ - 016; Raportului de identificare a
produselor Nr. 9582-25 din 05.03.2025, Raportului sumar Nr. 9582-25 din 12.03.2025, eliberate de OC
"ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform
contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr.25.22.9582-EPPC din 14.03.2025. Certificatul este
valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în
conformitate cu legislația în vigoare.



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

Seria V Nr. 008157

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 65 - 25 C « 10 » martie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricatat, scămoșat, tip „fleece”, vopsit (culoarea albastru-închis) Pantone cod 19-4013TPX Dark Navy, art. K-1789964, din 100% PES, densitatea superficială 300 g/m², utilizat la fabricarea îmbrăcămintei exterioare*

Solicitant „ARTIZANA” SRL, mun. Chișinău, str. Academiei, 13/1

Producător Toraman Tekstil San. Ve. Tic. A.Ș, Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5)m

Data primirii mostrelor 05.03.2025

Data începerii încercării 06.03.2025

Data sfârșitului încercării 07.03.2025

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9582-25 din 05.03.2025 și pe baza programului Nr. 9582-25 din 05.03.2025*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические показатели”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 65 - 25 C « 10 » martie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Material tricotat, scămoșat, tip „fleece”, vopsit (culoarea albastru-închis) Pantone cod 19-4013TPX Dark Navy, art. K-1789964, din 100% PES, densitatea superficială 300 g/m², utilizat la fabricarea îmbrăcăminții exterioare

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	5	5
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
	• <u>frecării umede</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	De facto	4
2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 30814-2002 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100	535
3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - PES	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
4	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28554-90 pct. 1.1.3	SM SR EN 12127:2013	282,0	324,4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	