

Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение

Горячая мастика МБК-Г-85 поставляется в бумажных мешках, брикеты весом 30 кг.
Упакованная мастика может перевозиться любым видом транспорта.
Срок хранения мастики - один год со дня изготовления.
Хранить мастику в условиях, исключающих ее нагрев и увлажнение.

Требования безопасности

Горячая кровельная мастика является горючим материалом с температурой вспышки 240—300°C.
При производстве, сливе, наливе и отборе проб мастик следует применять спецодежду и индивидуальные средства защиты.
При загорании небольших количеств мастики пожар следует тушить песком, кошмой, специальными порошками, углекислотным огнетушителем; развившиеся пожары — пенной струей или водой от лафетных стволов.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТу
1	Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее	85
2	Температура размягчения по КиШ, °С, в пределах	88 - 92
3	Гибкость при температуре, °С	18 - 20
4	На стержне диаметр, мм	30
5	Содержание воды	следы

Примечание:

Содержание наполнителя по массе:

волокнистого - 12-15 %;

сланцевидного - 25-30 %.