



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 1373 от 19.03.26

Код: ПКЦ-7.8

Ред: 3

Дата: 15.01.2025



CIMENT PORTLAND CU CALCAR
CEM II / A-LL 42,5 R SM SR EN 197-1:2014
Certificat de constanță a performanței 018-CPR-0045
ЦЕМ II / А-И 42,5 Б ГОСТ 31108:2016
Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.31.10. 57. 4700

Партия №	<u>12</u>	Силос №	<u>7</u>
а/м №	<u>ARF743 0099FC</u>		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	42,5 R / 42,5 Б	42,5 R / 42,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SM SR CEN/TR 196-4	6 – 20	14,2
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, не менее, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	20	25,1
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 42,5; ≤ 62,5	52,4
Нормальная плотность цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	28,7
Начало схватывания, не ранее, мин.	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	60	150
Конец схватывания, мин.	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	210
Усадка (расширение), %	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	4,0	2,20
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0042
Радиационная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	98

Область применения: см. на обороте.
Производитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SM EN ISO/IEC 17025:2018 в национальном центре по аккредитации MOLDAC.
Сертификат аккредитации № LI-018 Срок действия: 24 января 2030 г.
Молдова, 5500, г. Рыбница, ул. Запорожца, 1